

耐高温半硬聚偏乙烯热缩管 黑色175 ° 热缩管

产品名称	耐高温半硬聚偏乙烯热缩管 黑色175 ° 热缩管
公司名称	广州酷华绝缘材料责任有限公司
价格	2.00/米
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区钟村街新105国道高沙科技园D栋
联系电话	020-22870096 13925189677

产品详情

耐高温半硬聚偏乙烯热缩管 黑色175 ° 热缩管 透明175 ° 热缩管 耐油热缩管 耐腐蚀热缩管 彩色175度热缩管 175度耐高温热缩管 透明高温热缩管 环保认证高温绝缘热缩管 耐高温rohs透明热缩管 黑色高温阻燃热缩管 透明黑色环保耐高温热缩管 环保阻燃聚偏乙烯耐高温热缩管

kha- 耐高温半硬聚偏乙烯热缩管 kynar 具有突出的耐磨性能、耐化学腐蚀性能和高温性能，尤其适用于需要高温性的场合，用于连接焊接处的绝缘保护和压力解除及被覆元件的区识别。

特点 ● 收缩比2:1 ● 柔韧、半硬、薄壁绝缘 ● 高阻然性 ● 良好的耐高温性能 ● 优异的耐溶剂、耐油及耐化学腐蚀性能 ● 不含氯化物pcbs、pcps及多溴联苯pbbs、多溴氧化联苯pbbos、多溴联苯醚pbbe、pbdes等对环境有害的物质，符合欧洲rohs环保指令及sony ss00259标准的环保要求。

温度范围 ● 连续使用温度：-55 ~ 175 ● 最低起始收缩温度：155 ● 最低完全收缩温度：175

认证/符合标准 ul224 vw-1 ams-dtl-23053/8

性能指标

特性	项目	指标要求	测试方法	典型值
物理特性	抗张强度	34.5mpa min.	astm d 638	≥ 35mpa

	断裂伸长率	150% min.	astm d 638	≥ 200%
	热冲击(300℃ ,4小时)	无裂痕	astm d 267 1	通过
	低温柔软性(－55℃ ,4小时)	无裂痕	astm d 267 1	通过
	热老化250℃ ,168小时			
	老化后断裂伸长率	150% min.	astm d 638	≥ 50%
电学特性	绝缘耐压和击穿	2500v,60sec,不击穿	astm d 267 1	通过
	体积电阻率	1013ω · cm min.	astm d 876	≥ 1013ω · cm
化学特性	腐蚀性	无腐蚀	astm d 267 1	通过
	阻燃性	vw - 1	ul224	通过

规格尺寸

规格 (inch)	内 径(mm/inch)		壁厚 (mm/inch)	包 装 (m/条)
	收缩前 (min)	收缩后 (max	收缩后	

		.)		
3/64	1.2(0.046)	0.6(0.023)	$0.25 \pm 0.05(0.010 \pm 0.002)$	1.2
1/16	1.6(0.063)	0.8(0.031)	$0.25 \pm 0.05(0.010 \pm 0.002)$	1.2
3/32	2.4(0.093)	1.2(0.046)	$0.25 \pm 0.05(0.010 \pm 0.002)$	1.2
1/8	3.2(0.125)	1.6(0.063)	$0.25 \pm 0.05(0.010 \pm 0.002)$	1.2
3/16	4.8(0.187)	2.4(0.093)	$0.25 \pm 0.05(0.010 \pm 0.002)$	1.2
1/4	6.4(0.250)	3.2(0.125)	$0.30 \pm 0.08(0.012 \pm 0.003)$	1.2
3/8	9.5(0.375)	4.8(0.187)	$0.30 \pm 0.08(0.012 \pm 0.003)$	1.2
1/2	12.7(0.500)	6.4(0.250)	$0.30 \pm 0.08(0.012 \pm 0.003)$	1.2
3/4	19.1(0.750)	9.5(0.375)	$0.43 \pm 0.08(0.017 \pm 0.003)$	1.2
1	25.4(1.000)	12.7(0.500)	$0.48 \pm 0.08(0.019 \pm 0.003)$	1.2
1 1/2	38.1(15.00)	19.0(0.750)	$0.51 \pm 0.08(0.020 \pm 0.003)$	1.2
2	50.8(2.000)	25.4(1.000)	$0.58 \pm 0.08(0.023 \pm 0.003)$	1.2

其他尺寸可订制