

六安塑胶跑道每平方 合肥乘林

产品名称	六安塑胶跑道每平方 合肥乘林
公司名称	合肥乘林体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五里庙装饰世界G区二栋108号
联系电话	13855166311

产品详情

塑胶层起鼓

原因剖析：

施工时根底含水率高，或空气湿度偏高，或浆料水分高，或稀释剂水分高，形成pu资料中的异酸根同水发作反应，塑胶跑道每平方价格，产生二氧化碳。当塑胶资料到达必定强度后，二氧化碳不能完全扩散到资料外部，逐步在内部聚集，形成塑胶场所外表呈现起泡现象。

处理措施：

切割掉起泡部分，晒干后根底做防水处理，再按要求补平，然后补色差。

预防措施：

严格把好根底防水质量关，铺PU塑胶时，根底含水率和空气湿度应在安全范围内，在施工前先做小试。

13MM透气型塑胶跑道的优势

透气型塑胶跑道材料是以天然橡胶及人工橡胶为基础，混合矿物质填充剂、稳定剂及色料为辅助，在工厂内连续压延处理，高温加硫硬化一体成型，机械压花的双层结构合成橡胶。被广泛地采用在体育场馆、学校体育场地、健身场地、社区体育场地等运动场所。透气型塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适中、物理性能稳定，有利于运动员速度和技术的发挥，有效提高运动成绩，降低摔伤率。因

其的性能脱颖而出成为田径运动场地的常用类型。同时由于透气型塑胶跑道价格不是很高，现在在中小学校以及大学学府所大量使用。

胶乳涂布后两天，经检测达到要求后，即开始铺胶工作。层为混合型聚氨酯，按 30%再生胶糠，胶糠为18#-22#，厚度为9mm。混合型聚氨酯铺设完毕，经检测无起鼓、离层及疏松等现象后，再涂布一层su-102胶做面层处理，它具有结合作用，能使铺设胶面产生微细孔隙，能使之与下一层的铺设结合得更加牢固。Su-102胶表面处理，即刻摊铺一层2.5-2.8mm全塑型聚氨酯胶浆。在胶浆固化到拉丝状时，即撒胶粒，完成该道工序后即用扫粒机清扫表面悬浮的多余胶粒。防潮底层涂布1-2天（24-72小时）后检查，确认达到要求即开始正式的铺胶工作。

六安塑胶跑道每平方价格-

合肥乘林由合肥乘林体育设施有限公司提供。合肥乘林体育设施有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。合肥乘林带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！