

通用型防水涂料 灰黑 / (m²/kg)

产品名称	通用型防水涂料 灰黑 / (m ² /kg)
公司名称	江门市新会区罗坑德鑫化工建材厂
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:灰黑 耗漆量:/(m ² /kg) 耐碱性:/((96h))
公司地址	中国广东 江门市 江门市新会区罗坑镇工业区德鑫化工建材厂
联系电话	86-07506485778 13802613551

产品详情

漆膜颜色	灰黑	耗漆量	/(m ² /kg)
耐碱性	/((96h))	固体含量	1 (%)
耐水性	/	表干时间	1 (h)
品牌	德鑫	液态类型	水乳型
单件净重	/(kg)	产地	江门市
储存期	2	外观	1

德鑫js韧性防水涂料

一、产品简介

防水浆料是一种丙烯酸类高聚物改性的水泥基双组份防水涂料，又称为：js聚合物水泥基复合防水涂料。由32.5级以上的优质水泥、石英砂、精选助剂的粉料和液态高聚物添加剂科学合理级配而成。无机粉料与有机添加剂混合搅拌均匀，发生化学反应，组成高份子聚合物防水涂料，涂刷于防水施工基面，干透后，能够形成一层坚韧的弹性防水膜，既有优异的防水性能，又完全满足环保要求。另外，该防水膜与钢筋混凝土、水泥砂批层有良好的粘附性，能与之形成紧密牢固的永久性结合，使辅助防水层与结构体形成整体防水体系，有效、长久（与结构体混凝土或水泥砂批荡层寿命一样）地阻止了渗漏水的渗透。

二、特征优点

能够在潮湿或干燥的多种材质基面施工，提高施工效率，缩短工期，降低施工费用；所形成的坚韧防水膜具有良好的呼吸透气性能，方便于下一个工序施工（如批

荡、铺贴瓷砖、扇灰等）；不污染环境，对人体无害，是食用水池防水工程的首选；防水层具有优异抗紫外线性能，良好的耐老化、抗收缩开裂性能可作外露式防水施

工，不需要加做特别的保护层；粘结力特强，可作为界面处理剂（例如：夹板面、高密度板面、中纤板面、光滑瓷砖面等做界面处理，起中介作用，增强粘贴可靠性）；

调整配合比例也可直铺贴大理石、瓷砖或要求高的特殊性粘贴工程；加入颜料，可配制成具有装饰效果的彩色图案涂层。

三、适用范围

适用于卫生间、厨房、外墙、阳台、养鱼池、游泳池、地下室、地下隧道、桥墩、桥梁、预浇桩位、井坑、挡土墙、花槽、落水口等防水工程；新旧混凝土、砖砌体、预浇体、室内外轻质砖墙墙面、地面、水泥砂浆批荡底、木材、石膏板、夹板、高密度板、沥青、橡胶、sbs、app、聚氨酯851、911等构成底材基面均可施工。

四、操作工艺

将防水浆料的液体高聚物无机添加剂（9kg/桶）倒入干净的搅拌容器中，然后按比例一边搅拌一边缓慢加入防水浆料的无机粉料（25kg/袋），充分搅拌3~5分钟直至搅拌成无小粉团的均匀胶浆（建议采用400~500转/分钟的电钻来搅拌，会取得最好搅拌胶浆效果）；做防水一般涂刷两遍或两遍以上，采用油漆毛扫均匀涂刷第一遍干透（一般需要1~3小时）后，方可涂刷第二遍。防水涂层干透时变为深灰色，用手触摸不易粘丝、不易破损。

五、施工要求

防水施工基面在施工过程中必须保持湿润，但不能有明水（地面有明水必须拖干）；防水施工基面若能提前预湿，则防水效果更好；基面要求干净、平整、牢固、无渗漏，有渗漏水时，必须采用敬业牌创新堵漏王先止水；搅拌好的防水胶浆最好在6小时内用完。桶内已表干的胶浆要刮掉，严禁使用；天气寒冷、施工环境不通风、地下室特别潮湿等施工欠佳的情况下，干固时间相对较长，做下一道工序施工，要特别注意是否对防水层有影响。

六、产品包装

双组份：25kg粉(袋)+9kg液(桶)/套（净重）。

七、施工用量

36kg/套，防水施工涂刷两遍可覆盖面积为：20-25m²；防水涂层厚度为1.2~1.5厚。

八、保存时间

原封包装储存，保存期为一年

收藏此信息

收藏此信息