

彩色钢化玻璃 寮步镇钢化玻璃 利仁源

产品名称	彩色钢化玻璃 寮步镇钢化玻璃 利仁源
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

产品详情

钢化玻璃的相关标准——利仁源钢化玻璃厂家

我们用到钢化玻璃的时候，一般都知道用怎么样的钢化玻璃，那么我们就来了解一下钢化玻璃的相关标准吧!

GB/T 9963-1998 “ 钢化玻璃 ”

GB15763.2-2005 “ 钢化玻璃 ”

GB/T 531-92 “ 硫化橡胶邵尔A型硬度试验方法 ”

GB 1216-85 “ 外径千分尺 ”

GB 4871-1995 “ 普通平板玻璃 ”

GB 5137.2-1996 “ 汽车安全玻璃光学性能试验方法 ”

GB 11614-89 “ 浮法玻璃 ”

JC/T 677-1997 “ 筑玻璃均布静载模拟风压试验方法 ”

开发品的厚度可在0.5 ~ 2.0mm范围内调整。热膨胀系数(CTE)为 $8.5 \times 10^{-6}/$ ，玻璃化温度(Tg)为506。机械强度方面，杨氏系数为83GPa，维氏硬度为725kgf/mm²，压缩强度为1000MPa以上。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司是一家以玻璃深加工为主的企业，所生产的钢化玻璃质量，性能，广泛应用于建筑、家具制造、电子仪表、汽车制造、日用制品以及一些特种行业上。如果您需要订购的钢化

玻璃，欢迎前来与利仁源的客服取得联系洽谈合作！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞利仁源钢化玻璃有限公司

钢化玻璃的简介——利仁源钢化玻璃厂家

钢化玻璃是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。

当钢化玻璃受到外力冲击破坏时，在内能作用下，玻璃被撕裂成钝角的小碎块。相比之普通玻璃破裂时，大块的呈长形刀状、尖角状来说，钢化玻璃破裂后的小碎块对人体的伤害很小。钢化玻璃的性能有：1、安全性。当玻璃被外力破坏的时候，钢化玻璃的碎片会成类似蜂窝状的碎小钝角颗粒，这样就不易对人体造成伤害。2、高强度。当同等厚度的钢化玻璃的抗冲击强度是普通玻璃的3至5倍，抗弯强度也是普通玻璃的3至5倍。3、热稳定性。钢化玻璃是具有良好的热稳定性的，它所能承受的温差是普通玻璃的3倍，并且可承受200 的温差变化

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司多年来专研钢化玻璃的生产，在玻璃深加工业界素以技术高、质量好、善于，赢得良好的市场口碑。为了满足客户的需求，利仁源不断引入更的技术人员和更先进的设备，致力于为客户打造更的钢化玻璃。需要钢化玻璃的朋友，利仁源是您的！

如何鉴别钢化玻璃的自爆——利仁源钢化玻璃厂家

首先看起爆点(钢化玻璃裂纹呈放射状，均有起始点)是否在玻璃中间，如在玻璃边缘，一般是因为玻璃未经过倒角磨边处理或玻璃边缘有损伤，造成应力集中，裂纹逐渐发展造成的；如起爆点在玻璃中部，看起爆点是否有两小块多边形组成的类似两片蝴蝶翅膀似的图案(蝴蝶斑)，如有仔细观察两小块多边形公用边(蝴蝶的躯干部分)应有肉眼可见的黑色小颗粒(硫化镍结石)，则可判断是自爆的；否则就应是外力破坏的。玻璃自爆典型特征是蝴蝶斑。玻璃碎片呈放射状分布，放射中心有二块形似蝴蝶翅膀的玻璃块，俗称“蝴蝶斑”。结石位于二块"蝴蝶斑"的界面上。

如果您在找一家生产钢化玻璃的厂家，那么利仁源是您的优先选择！东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有18米长钢化炉，可加工钢化超大玻璃，有干夹高压炉设备，中空生产线2条，能满足客户，品种多样化，交货迅速，的需求。需要订购钢化玻璃的朋友，欢迎咨询东莞市利仁源钢化玻璃有限公司。

