

# 四川氯化橡胶面漆

产品名称	四川氯化橡胶面漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：10um HS-101:抗冲击：50 成都:耐中性盐雾性：120h
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

### HS-101型氯化橡胶重防腐涂料

#### 1 前言

该漆是以氯化橡胶树脂为基料，配以特种防腐颜料，经科学配方，加入橡胶助剂等

#### 2 适用范围

适用于严重腐蚀环境中的钢结构和混凝土结构的长效防腐，常见的有：

施等化工设备方面，酸碱盐贮槽和贮罐、尿素、硝铵造粒内外壁，化肥联碱系统、煤气柜、天然气设  
的防腐漆。气腐蚀的设施方面，化工建筑、水泥墙面、钢架、桥梁、化工管线、涂装车间、电镀车间等  
能源设施方面，石油开采、炼油系统建筑与设备、输油管线、煤矿设施等的防护。

#### 3 主要特点

1. 耐候性能强，集氯化橡胶面漆的耐候性和稀橡胶面漆的保色性、耐菌性、低渗透率、耐海水

3.2 耐候性能好。在户外长期曝晒后，稳定性好，涂层物化性能变化小，抗老化性能优。

3.3 成膜厚，遮盖力强，且溶剂挥发快，可在潮湿环境下施工，膜厚约55μm左右，不仅可以减少施工道数，缩短工程周期

4. 施工方便，施工简单。采用通用溶剂，施工时可直接在旧涂层上施工，固含量高，单组分，干燥速度快，施工工艺简

#### 4 技术参数

漆膜在桶中的状态	面漆	搅拌均匀后，无硬块，呈均匀状态	检测标准
混合性		能均匀混合	
施工性		刷涂无障碍	
颜色	棕色	棕色，平整	GB/T 9288-2008
耐盐雾性	符合GB/T 9288-2008的要求	不起泡，不脱落，不生锈	GB/T 9288-1988

5.1 开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。

5.2 表面处理要求：除锈等级达到Sa2.5级，除锈后表面粗糙度Rz≤25μm，保持表面干燥、清洁、无油污。灰

#### 5.3 施工注意：

避免在强烈的光照射下和炎热的夏天野外施工，禁止在雨天、下雪天、雾天施工。

涂装间隔时间为：15℃以上时，5小时；0~15℃时，8小时；-20~0℃时，12小时。

5.4 涂装厚度：手工涂刷一道，厚度约50μm；机械喷涂一道，厚度约50μm左右，手工涂刷一道，厚度约50μm

5.5 表面粗糙度：涂装前，应考虑底材的粗糙度，涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状

#### 5.6 涂装建议：

涂 为使涂层平整，好采用高压无气喷涂，在无高压无气喷涂条件下，可用空气喷涂、手工刷漆或辊

在刷涂和辊涂时，为防止拉丝和起泡，好刷子和辊筒不要来回移动；

为防止咬底，好在上道涂层实干后再涂下一道，且尽量用喷涂方式。

5.7 稀释剂用量：一般不需要稀释，若涂料确实太稠，可适量添加HS-101型涂料专用稀释剂清洗。

5.8 工具清洗：可用氯化橡胶漆专用稀释剂清洗。

## 6 包装贮存

6.1 包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。切忌碰撞。

6.3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

## 7 卫生与安全

7.1 施工场所应通风良好，施工时避免吸入漆雾和溶剂挥发气体，漆雾并刺激皮肤。眼睛不得接触本品，以防中毒。

7.2 施工现场应采取可靠的安全防范措施，禁止一切火星、明火，严禁吸烟。

尊敬的客户，您好！成都市豪士漆业有限责任公司欢迎您的光临。，我们想向您推荐我们公司新研发的产品——四川氯化橡胶面漆。本文将从多个角度为您详细描述该面漆的特点和优势，以帮助您了解并选择适合您需求的产品。

豪士丹顿是我们公司研发的一种高质量细度为10um的氯化橡胶面漆。细度是衡量面漆涂层光滑度和均匀性的重要指标。细度值越小，涂层表面质感越细腻，色彩更鲜艳。豪士丹顿凭借其细度为10um的特点，呈现出更加细腻的光泽度和色彩饱满度。这将为您的建筑物或室内装饰提供更加亮丽且持久的效果。

HS-101是四川氯化橡胶面漆的一种特别配方，其抗冲击性能高达50。抗冲击性是指面漆涂层抵抗外力冲击和撞击的能力。HS-101具备出色的抗冲击性能，能够有效防止外部物体对涂层的损害，延长涂层使用寿命。这意味着您不必担心室内或室外环境中的碰撞或冲击会对涂层造成损害，更加省心和放心。

对于您在成都地区使用涂料的特殊需求，我们的四川氯化橡胶面漆特别增加了耐中性盐雾性能，可达120小时。中性盐雾是指氯化物盐类的腐蚀性介质，如海洋环境中的盐雾。在海洋环境或具有高湿度的气候条件下，中性盐雾会对建筑物和涂层造成腐蚀。我们特别针对这种情况进行了优化研发，并增加了四川氯化橡胶面漆的耐盐雾性能，确保涂层在恶劣环境中的耐久性和防腐性。

细度为10um，呈现细腻光滑的表面质感和鲜艳色彩

抗冲击性能高达50，保护涂层不受外力损害

耐中性盐雾性可达120小时，适应恶劣环境

无论是为您的家庭装修，还是为室内外建筑项目寻找一款高质量的涂料，四川氯化橡胶面漆都是您佳的选择。我们相信，我们的产品将带给您满意的使用体验。欢迎访问我们公司的guanfangwangzhan，了解更多关于四川氯化橡胶面漆的详细信息，并咨询我们的团队，以获得更多个性化的解决方案。

成都市豪士漆业有限责任公司，期待与您的合作。感谢您的阅读！