

成都丙烯酸聚氨酯面漆豪士漆业公司供应

产品名称	成都丙烯酸聚氨酯面漆豪士漆业公司供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:硬度(擦伤): 1H HS-202:抗冲击: 50 成都:耐中性盐雾性: 168h
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-202型丙烯酸聚氨酯重防腐涂料

该涂料适用于各种金属和非金属材料表面，具有优异的防腐性能、耐候性和机械性能。适用于船舶、桥梁、工业设备、管道、储罐等。该涂料施工方便，干燥快，使用寿命长。

在容器中的状态	搅拌均匀后，无颗粒，呈均匀状态			检测标准
施工性	刷涂无障碍			
适用期	商定			
粘度(细度杯, 23℃)	60	80	40	17GB/T993
表面干燥时间(23℃)	铁红色5, 平整	10	各色53 平整	17GB/T989
附着力(划格间距1mm)	1			92GB/T998
硬度(邵氏D)	/	2	1	
耐中性盐雾性	/	168ha	不起泡, 不生锈, 不脱落	
耐湿热性	/	168ha	不起泡, 不生锈, 不脱落	
耐油性(浸入煤油, 23℃)	/	7d	不起泡, 不生锈, 不脱落	
耐盐水性(5%NaCl, 23℃)	5d	7d	不起泡, 不生锈, 不脱落	
耐酸性(5%HCl, 23℃)	/	7d	不起泡, 不生锈, 不脱落	

a. 试验时间可根据使用混合的要求进行商定。

5 施工方法5.1 配制方法：打开桶后，将涂料搅拌至桶底无沉积物，面漆按涂料:固化剂=10:1（重量比）的比例混合搅匀，经15~20分钟熟化后即可施工，若涂料确实太稠，可适当添加聚氨酯专用稀释剂，其用量为20~30%，严禁用水、醇、香蕉水和汽油等稀释，且在涂料使用后立即盖严密封，以防受潮变质。5.2 表面处理要求为：钢铁结构，基材处理要求达到除锈标准Sa2.5级以上，或采用手工除锈达到St3级以上；也可采用化学除锈，要求达到无油、无锈、无杂物、干燥清洁。5.3 理论消耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响，一般消耗底漆量约为0.20kg/m²。5.4 佳施工温度为0~35℃，相对湿度为85%，在有雨、雾、雪和较严重灰尘条件下，不得施工。5.5 道涂装后，好待10小时以上再涂装第二道，常温条件施工须固化七天，才能投入使用。5.6 工具清洗：可用涂料专用稀释剂清洗。6 包装储存6.1 包装：铁桶密封包装，每桶净重18kg，每桶稀释剂净重15kg，每桶固化剂净重3kg。6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。在运输和贮存过程中切忌碰撞、日光曝晒、雨淋或靠近明火。6.3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。7 卫生与安全7.1 施工场所应提供足够的

通风，避免吸收溶剂挥发气体和漆雾，皮肤与五官不得接触本品，以防中毒，如接触应用大量水清洗，再用适宜的洗涤剂或肥皂和水清洗并酌情就医。7.2施工现场应采取可靠的安全防范措施，禁止一切火星、明火，严禁吸烟。

豪士丹顿:硬度（擦伤）： 1H

HS-202:抗冲击：50

成都:耐中性盐雾性：168h

尊敬的客户，您好！欢迎光临成都市豪士漆业有限责任公司。 ，我们将向您推荐一款优质的产品，它就是成都丙烯酸聚氨酯面漆。

豪士丹顿系列是我们公司的重要产品之一，而成都丙烯酸聚氨酯面漆则是该系列的杰出代表。相比其他面漆，豪士丹顿面漆在硬度方面表现突出，达到了 1H的擦伤硬度。这意味着即使在日常使用中，它也能有效防止因摩擦而导致的划痕和磨损。无论您是需要家居装饰或者商业场所施工，豪士丹顿系列都能为您提供卓越的保护。

而这款成都丙烯酸聚氨酯面漆更是在抗冲击方面具备出色的性能。HS-202是我们针对抗冲击性能特别研发的配方，其抗冲击值达到50。这意味着在撞击力作用下，面漆能够有效缓冲冲击并吸收能量，从而保护底材不受损伤。

除了耐磨抗冲击的特点，成都丙烯酸聚氨酯面漆还具备出色的耐盐雾性能。在中性盐雾环境中，其耐受时间可达到长达168小时。这一特点使得面漆在潮湿环境下也能保持稳定性，不易受到腐蚀和变色。

综上所述，成都丙烯酸聚氨酯面漆作为豪士漆业公司的一款重要产品，在多个方面表现出色。通过我们自身技术的不断创新和追求卓越的品质，成都丙烯酸聚氨酯面漆能够为您的装饰工程提供长久的保护。无论您在家居装修还是商业施工方面有需求，我们都有信心能够满足您的期待。