

# 华油管道 四川防腐钢管 四川防腐钢管

产品名称	华油管道 四川防腐钢管 四川防腐钢管
公司名称	天津市华油管道科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区蔡公庄镇中心路西侧18号
联系电话	15122761111

## 产品详情

### 表面预处理施工气候条件要求

表面预处理施工气候条件要求：

- a.空气相对湿度不得低于85%.
- b.基体金属表面温度不得低于以上3 。

c.在不利的的气候条件下，采用有效措施，四川防腐钢管现货，如遮盖、采暖或输入净化、干燥的空气等措施，以满足对工作环境的要求。

喷射除锈所用的压缩空气必须经过冷却装置及油水分离器处理。并定期清理油水分离器。

喷射除锈前预备工作：

- a.金属表面上的焊渣、焊疤、毛刺等缺陷应清理完毕。
- b.清洗钢管表面上的油脂等有机杂质。

补口、补伤处的防腐层结构及所用材料

补口、补伤处的防腐层结构及所用材料应与管体防腐层相同，补口工作应在对口焊接后，管表面温度冷却至常温时进行。在钢管的补口处和补伤处露铁时，必须进行表面处理，除锈标准宜达到Sa2.5级，并使管表面无水份和尘土。补口时首先对管端阶梯形接茬处的防腐层表面进行处理，去除油污、泥土等杂物，然后用砂纸将其打毛，补口处防腐层的施工顺序应与管体防腐层相同。

钢管经表面处理合格后应尽快涂底漆，间隔时间不得超过八小时，大气环境恶劣(如湿度过高，空气含盐雾)时，还应进一步缩短间隔时间。要求涂刷均匀，四川防腐钢管，不得漏涂，四川防腐钢管价格，每个管子两端各留裸管150mm左右，以便焊接。焊缝高于管壁2mm，四川防腐钢管厂，用面漆和滑石粉调成稠度适宜的腻子，在底漆表干后抹在焊缝两侧，并刮平成为过渡曲面，避免缠玻璃布时出现空鼓。底漆表干或打腻子后，即可涂面漆。涂刷要均匀，不得漏涂。在室温下，涂底漆与涂面漆的间隔时间不应超过24小时。

华油管道(图)-四川防腐钢管价格-

四川防腐钢管由天津市华油管道科技有限公司提供。天津市华油管道科技有限公司是天津静海县，钢管的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华油管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华油管道更加美好的未来。