

无收缩水泥灌浆料

产品名称	无收缩水泥灌浆料
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司紫竹药业对面
联系电话	010-65750146 15801422068

产品详情

无收缩水泥灌浆料

dmr grouttm—618

产品定义：dmr grouttm—618 水泥灌浆材料是一种由水泥为基本材料、适量的细骨料、混凝土外加剂及其它材料组成的干混材料，它在施工现场加入一定量的水后，搅拌均匀后即可使用。该灌浆料加水搅拌后具有高流态、微膨胀、不离析、早强高强的性能。

有：普通型、高强型、早强型、超早强型四种。

应用领域：

地脚螺栓锚固、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和修补。

主要性能指标

粒径（4.75mm方孔筛筛余 / %） 2.0

凝结时间（初凝min） 120

泌水率（%） 1.0

初始流动度（mm）： 260

30min流动度保持值(mm) 230

抗压强度 (mpa) : 1d 22.0 ; 3d 40.0 ; 28d 70.0

竖向膨胀率 (%) : 1d 0.02

钢筋握裹强度 (圆钢) / mpa : 28d : 4.0

对钢筋锈蚀作用 : 对钢筋无锈蚀作用

推荐的掺水量: 灌浆料:水=100:14-16 (重量比)

参考用量 : 2.2吨/立方

施工使用说明

- 1、施工环境温度为0~40℃，否则，应采取相应措施。
- 2、灌浆料用水应符合混凝土拌合用水标准的规定，水温5~30℃。
- 3、用水量应根据本说明书的推荐用量，现场必须严格使用计量容器，禁止任意或目测加水。
- 4、现场拌料时，严禁掺入任何外加剂、外掺料。
- 5、施工前应准备好搅拌机具、灌浆设备模板及养护物品。
- 6、水泥基灌浆材料的拌和可采用机械搅拌或人工搅拌。采用机械搅拌时，搅拌时间一般为1~2min。采用人工搅拌时，应先加入2/3的用水量搅拌2min，其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀。

养护

- 1、灌浆完毕后，应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜，并加盖草袋或岩棉被。
- 2、冬季施工时，养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(gb50204)的有关规定。
- 3、水泥基灌浆材料达到拆模时间后，可进行设备安装。

包装规格 : 25kg/袋