

品牌胶水生产厂家环氧树脂AB胶高强度,操作方便 鑫力达AB胶

产品名称	品牌胶水生产厂家环氧树脂AB胶高强度,操作方便 鑫力达AB胶
公司名称	深圳市鑫力达工业胶料辅料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区69-2号(办公场所)
联系电话	13823750013

产品详情

鑫力达环氧树脂胶E-01AB胶使用方法：

E-01AB胶配 比：A：B=1:1（重量比）

E-01AB胶可使用时间：25℃ ×5分钟

E-01AB胶固化条件：25℃ ×5分钟，压力测试必须24小时过后测试

要灌封的产品需要保持干燥、清洁；

AB胶的用途一：汽车、摩托车修补

水箱、油箱、油路、化油器、汽缸盖、排气管、驱动轴衬套的修补，塑料件如挡板、车灯玻璃、车把手的粘接。

AB胶的用途二：装修行业

铁木塑料及建筑上铝窗框、门框、楼梯保护板的粘接，广告招牌的制作、门牌的固定、云石与木板的粘接。

AB胶的用途三：石材加工行业

各种云石、大理石拼接，定位速度比云石胶快得多。

AB胶的用途四：电梯行业

电梯不锈钢薄板与加强筋的粘接。

AB胶的用途五：家具制造业

塑料、金属装饰条与面板的粘接，木器的固定，云石与木器的固定。

AB胶的用途六：工艺品、玩具、各类饰品制造业

陶瓷工艺品、玻璃制品、贝壳类工艺品、发卡等装品的制造。

品名 E-068 A 粘度 6500—7000CPS 外观 透明液状体比

重 1.0—1.02 品名 E-068 B 粘度 26000—31000CPS 外观 透明液状体比

重 0.9—0.96 配合比 3比1 (重量比) 主要用途 适用于证章、工艺品表面彩绘，品牌胶水生产厂家环氧树脂AB胶高强度，操作方便，弧形饰物(发夹)或者珠宝盒等曲面表面披覆主要特

长 止流性特佳，抗潮湿性优 可使用时间 100g × 25 40分钟 初期硬化时

间 25 × 12小时 (50 × 4小时 60 × 2小时) 接着 强度 60 (kg/cm²) 弯曲强

度 380 (kg/cm²) 热变形温度 88 硬 度 (SHORED) 80--83 表面阻

抗 1 × 10¹⁵ (/cm²) 容积阻抗 5 × 10¹⁵ (/cm²) 介电常数 4.7 破坏电

压 22kv 以上 (kv/mm²) 注：E-068 AB 止流硬胶在常温 25 以下时硬化时间会延长，如要硬化时间缩短

，必须以 40-60 温度烘烤 4-5 小时。同时，E-068

AB 止流硬胶在搅拌后会产生气泡，请对混合物脱泡后使用。

品牌胶水生产厂家环氧树脂AB胶高强度，操作方便-鑫力达AB胶价格由深圳市鑫力达工业胶料辅料行提供。深圳市鑫力达工业胶料辅料行拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事胶水，品牌胶水，环保胶水的厂家，欢迎来电咨询。