

# 助剂--涂料染色改性剂 CTC

产品名称	助剂--涂料染色改性剂 CTC
公司名称	上海兴健化工有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	型号:CTC 品牌:美新 主要用途:纤维阳离子改性
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区奉炮公路309号 - 407
联系电话	86 021 64888959 13818149609

## 产品详情

型号	CTC	品牌	美新
主要用途	纤维阳离子改性	CAS	CTC

阳离子改性剂ctc是具有反应性官能团的化合物，无须调节ph值,为新一代环保型产品。用于涂料染色前纤维的改性，从而达到涂料上色，经过水洗使休闲服和牛仔有手工工艺和怀旧效果，另可以配合打磨、喷马骝、纳米洗、酵洗等多种工艺，达到与众不同的时尚风格。

### 理化性能

外观：褐色透明液体

水溶性：可以任意比例溶于水

ph 值: 4-5

离子性：阳离子性

稳定性：稳定

### 产品特色

本品作为纤维素纤维的成衣涂料染色之改性剂，可减少或不用黏合剂，可获得固色牢度效果，同时改善涂料染色织物发硬的手感。

### 应用工艺

a)、坯布涂料染色

前处理 预处理 水洗 染色（后处理） 烘干 成品

前处理：退浆、漂白处理预处理工艺

改性剂ctc（o.w.f）2-5%

浴比：1:5-20

温度：50-70

时间：15-30min

备注：ctc在酸性（ph：4-5）和碱性（ph：9-11）条件下均可使用。

### 3.染色工艺

#### b)、牛仔涂料套色

退浆后牛仔服装--常温改性剂ctc5-10分钟--加入涂料色浆，2 /min升温至50-70 ，时间10-30分钟--充分水洗干净--脱水烘干。

注：如果要增加涂料色浆的牢度，可加入粘合剂5%（o.w.f.），后续进行酵洗等怀旧洗。另外，纺织品进行改性前，布面ph应该保持在7（或7以下），不可带碱。

产品包装125kg塑料桶包装。

产品贮存阴凉、干燥、通风处，严禁暴晒、高温，保质期为1年。