

## PMMA(亚克力)8N|德国赢创德固赛(进口料)

产品名称	PMMA(亚克力)8N 德国赢创德固赛(进口料)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:德国赢创德固赛 特性:抗UV级 耐刮擦 品名:免费试样
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

### 产品详情

ACRYLITE PMMA 8N

>PMMA<

阻燃等级: HB

熔融指数: 3.3 g/10min

洛氏硬度: 95

缺口冲击: 1.93 kJ/m

透射率: 92 %

雾度: 1 %

加工方式: 注射成型 挤出成型

材料属性: 耐热级 热稳定级 抗UV级

符合规定: AMECA UL-746C F1 UL

材料特性: 耐刮擦 无定形 高流动性 良好的机械性能 高熔体强度 高透射率 耐候性好

提高表面硬度

材料用途: 汽车后视镜部件 汽车领域的应用 汽车外部零件 汽车内部零件

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	吸水率	DIN 53495	0.3	%

	密度		ISO 1183	1.19	g/cm <sup>3</sup>
	熔融指数		ISO 1133	3	cm <sup>3</sup> /10min
物理性能	传导率		DIN 5036	92	%
	折射率		ISO 489	1.49	
机械性能	弯曲弹性模量		ISO 527	3300	Mpa
	冲击强度凹口冲击强度		ISO1801C、ISO1801 A	15、2	KJ/m <sup>2</sup>
	伸张强度		ISO 527	77"、78"	Mpa
	断裂下的伸张率		ISO 527	5.5"、6.5"	%
	固型硬度		ISO 2039	190	Mpa
热性能	燃烧率		UL94	HB	
	线膨胀系数		DIN 53752A	8	10e <sup>-5</sup> /°C
	热变形温度		ISO 75	98	°C
	维卡软化点		ISO 306	108	°C