

2014铝卷板，彩涂铝卷广东靖达规格齐全

产品名称	2014铝卷板，彩涂铝卷广东靖达规格齐全
公司名称	东莞市长安靖达金属材料销售部
价格	18.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇新安德政西路5号
联系电话	86-076981583696 13437472778

产品详情

<http://www.gdjds88.com>

2014铝合金 标准：aisi 特性及适用范围：2014铝合金从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金，与2a50相比，因含铜量较高，故强度较高，热强性较好，但在热态下的塑性不如2a50好，2014铝合金具有良好的可切削性，接触焊、点焊和滚焊性能良好，电弧焊和气焊性能差；可进行热处理强化，有挤压效应；耐蚀性不高，人工时效时有检间腐蚀倾向。 化学成份：铝 al：余量 硅 si：0.6~1.2 铜 cu：3.9~4.8 镁 mg：0.40~0.8 锌 zn：0.30 锰 mn：0.40~1.0 钛 ti：0.15 镍 ni：0.10 铁 fe：0.000~0.700 注：单个：0.05;合计：0.15 力学性能：抗拉强度 b (mpa)：440 伸长率 5 (%)：10 注：棒材室温纵向力学性能 试样尺寸：棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径) 22 热处理规范：1) 均匀化退火:加热475~490 ;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热350~400 ;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50 /h速度随炉冷至300 下,再空冷。3)快速退火:加热350~460 ;保温时间30~120min;空冷。
4)淬火和时效:淬火 495~505 ,水冷;自然时效室温96h。 状态：铝及铝合金挤压棒材(22mm,h112、t6态)