

硅Pu球场生产商

产品名称	硅Pu球场生产商
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:3-8mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

硅PU塑胶场地一般都是用于篮球场的铺设，是专门为运动设计的弹性系统，为运动员提供有效的缓冲吸收和减震保护，弹性层通过回缩吸收冲击力，缓冲后的受压蓄势通过加强层形成向上的高回弹力，有效的保护了运动员。想要铺设良好的硅PU塑胶场地一定要做好铺设前的基础工作。

1、温度缝切割：新水泥混凝土浇筑后必须保水养护不少于7天，总养护期不能少于28天. 必须切割合理温度伸缩缝，以不大于6×10m为一方块切割，以保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不导致基础其它地方开裂。

2、酸洗

先以清水润湿基面，用8%左右的稀盐酸泼洒并洗刷基面，接着用清水把基面冲洗干净，并圈划出积水处，清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮松物。

硅PU塑胶场地

3、温度缝处理

待基础干燥后，用专用填缝胶涂刷于温度缝两侧，再把可压缩泡棉轻挤满温度缝，露出基面部分用手提磨机打磨至与基面平整，再用填缝胶涂刷于温度缝表面，宽为80~100 mm，厚度为1.5 mm，需分二道涂刷，铺设较薄场地（<3 mm厚），须把温度缝两边基面（各40~50 mm）磨低1.5~2.0 mm后进行填缝处理。

4、底涂

基础干燥后用专用底漆滚涂于基面，一般分两道滚涂，基础密实度低的需多道滚涂，原则为涂刷后基面

形成光亮连续膜为止。底漆作用为渗透于基面的微细孔内，起堵塞地下水气及加固基面作用，硅PU塑胶场地形成光亮膜是保证基面的微细孔完全堵塞，应避免烈日下或基面温度过高（>50℃）情况下施工，以保证底漆的渗透性。

5、硅PU塑胶场地的积水处修补

积水处积水深度不超过5 mm的地方用弹性层加石英粉（或滑石粉）按1：1（重量比），加稀释剂（二甲苯）搅拌均匀，并调节至合适施工稠度，用直尺或刮板涂刮于积水处；若积水深度超过5 mm的地方，应用专用底漆加40~80目砂，按1：6~8（重量比）拌和均匀，平整摊铺于积水处并压实。修补时注意修边，不要让修补后的边高出，若有高出需打磨平整后方能进行弹性层施工。