

纯聚氨酯防水涂料

产品名称	纯聚氨酯防水涂料
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司紫竹药业对面
联系电话	010-65750146 15801422068

产品详情

纯聚氨酯防水涂料

dm-300

优点

1. 双组份涂料，不含焦油沥青，不含溶剂，安全无毒，常温反映固化，可用于饮用水工程。
2. 抗拉强度高，延伸率大，抗基层变形能力强。
3. 粘接强度高，附着力强，整体防水效果好。
4. 耐化学介质腐蚀，耐老化，耐高低温性能好。
5. 适用于混凝土表面防水防渗，迎水面使用。

典型性能指标

拉伸强度 2.45mpa

断裂伸长率 450%

撕裂强度 14n/mm

低温弯折性 -35，

不透水性（0.3mpa,30min）不透水

推荐用于

1. 屋面、露台、地下室、卫生间墙面地面放水。
2. 水利、隧道、矿井、水池、电缆沟防水。
3. 建筑物伸缩缝、施工缝、沉降缝表面密封。
4. 防水卷材的搭接、封口、密封。

使用方法

1. 基层准备：基层表面应结构完整坚实，洁净，无松散杂物，无油污。若有渗漏，可用dm-410抗渗1号修补。
2. 底涂：使用dm-210潮湿基面封闭剂，底涂应涂刷均匀，不得漏涂。
3. 标准配料：配比为a/b=1/1.5（质量比），将两组份分别计量后混合，用电动搅拌器搅拌均匀。
4. 中涂：底涂表干后，再按标准配料进行中涂，涂层间应垂直，涂布间隔应以上次涂层不粘脚为准。
5. 表涂：当涂层厚度接近要求时，可进行表涂。

参考用量:涂膜厚1mm,用量约1.35~1.4kg/m²。

包装：本产品用铁桶包装：a组份15kg/桶；b组份30 kg/桶