## 江门玻璃钢防腐涂料 环氧富锌漆 供货商

产品名称	江门玻璃钢防腐涂料 环氧富锌漆 供货商
公司名称	廊坊聚振节能科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:自营 公司名:廊坊聚振节能科技有限公司 型号:型号齐全
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇张演马村(注册地址 )
联系电话	17333602444

## 产品详情

含有玻璃鳞片的涂层比不含玻璃鳞片的环氧或聚酯树脂层硬的多,因此有较高的抗表面磨损性能。配伍 性能好,可以与各种树脂组成防腐涂料。在施工过程中还要注意全程工具使用时要保证干燥和干净,现 用现配涂料,不要使用剩余已搅拌的涂料,还要多观测当地天气,当温度下降时促进剂和固化剂的使用 也需要变化,建议在施工前先用少量材料配比一下,谨防出现因比例问题导致的材料终不能用的问题。 玻璃鳞片胶泥的应用范围:1、适用于各种强酸、碱、盐雾气等强腐蚀介质的输送管道的内壁防腐。包括 输油管道外壁涂装打底和储罐内壁涂装打底及化工大气田井架平台建设与检修、石油钻采设备的内壁涂 装与保养作业等;2、可用于埋地或水下钢质输油、输水、天然气和煤气长距离输送管线的外套钢管外护 层。玻璃鳞片胶泥施工工艺1、基材处理在进行整体施工之前,对其基体进行喷砂除锈,表面处理为Sa2.5 级,去除灰尘杂物,表面要干燥。2、打底在底漆中,要先加入适量的促进剂,然后根据底漆量,加入适 当的固化剂,搅拌均匀,把遍底漆均匀地涂在基材的表面上,在施工的时候,要确保工具干燥、清洁, 滚刷要按一定的方向进行滚动。3、玻璃鳞片胶泥施工在玻璃鳞片胶泥添加了相应的促进剂,固化剂,抹 刀刮涂,涂抹完用辊刷蘸着稀释剂轧平。4、面漆施工上述3道工序全部结束后,再涂1-2遍面漆。注意, 在大面积施工前要做固化剂,促进剂配比实验。玻璃鳞片胶泥施工的厚度通常在1-2毫米之间。玻璃鳞片 胶泥的性能特点:(1)具有良好的防锈性能。(2)优异的抗渗透能力。(3)高固体份。(4)强度高 。(5)良好的耐磨耗及抗冲击性能。(6)固化后收缩率低。我们公司的原则是:"诚实守信,服务至 上,互惠互利,共谋发展"我们将以与您携手发展、共创辉煌!竭诚欢迎新老用户光临!真诚希望与各 界朋友精诚合作,共创美好未来!