

# 树脂水泥修补防水材料

产品名称	树脂水泥修补防水材料
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司 紫竹药业对面
联系电话	010-65750146 15801422068

## 产品详情

### 树脂水泥修补防水材料

dm-910

#### 特性

1. 与混凝土基层及其它建筑材料粘接性能优异；
2. 固化后强度高，对建筑物加固补强作用显著；
3. 根据不同需要可用于建筑物的补强加固嵌缝及涂层防水防渗；
4. 本材料耐酸碱及有机溶剂，防腐蚀性好；
5. 涂层平整，硬度高，耐磨，不长霉，防水防渗性能好；
6. 材料的粘度及固化速度可根据工程需要调节。

#### 推荐用于

1. 高速公路、隧道、桥梁、水库、矿井等工程的缺陷处理及防水。
2. 建筑工程的变形缝、施工缝、结构缝的嵌缝堵漏补强；
3. 水池、水塔、地下室、防空洞等建筑物的防水防腐
4. 卫生间、厨房、阳台等墙地面防水

#### 典型性能指标

外观：液料，棕色液体；粉料，灰色粉体

凝结时间：表干 8h，实干 24h

拉伸强度,mpa, : 2.0

断裂伸长率,%, : 250

低温柔性, 10mm棒：-30 ,无裂纹

不透水性：0.3mpa, 30min,不透水

## 使用方法

### 防水防潮施工：

1. 清理混凝土或其他基层表面，使其清洁干净，无油污、杂质、灰尘；
2. 将树脂与水泥粉料以1/1.5~1/2配比分别称量后，倒入搅拌桶内，用电动搅拌机搅拌均匀，刮抹在施工面上；
3. 每次刮抹涂层不可太厚，每次刮涂厚度应在1.0-1.5mm，施工厚度较大可分层多次施工,第二层施工应在第一层表面可上人后进行

参考用量1mm厚1.5~2kg/m<sup>2</sup>。

### 修补嵌缝施工：

混凝土的施工缝和已稳定的结构裂缝在开度最大时可以进行施工；

- 1 裂缝的处理：裂缝中的浮浆、杂物等用钢丝刷清除掉，再用高压气流吹净尘土，附着油污用溶剂清洗处理；
2. 涂刷基面：将树脂液料组份用溶剂稀释后，涂刷在裂缝内表面，约10~30min后，再进行下步施工；
3. 将液料：粉料按1/1 ~ 1/3分别计量后，混合搅拌均匀形成腻子状物料，将其嵌入裂缝中，若缝细一次可嵌完，若较宽且较深可分多次嵌填，第二次在第一次快固化时进行，直至嵌满；
4. 缝填满后可在上面做水泥砂浆保护层。

包装贮存：液料铁桶：16kg/桶;粉料纸箱：20kg/箱