

超细水泥灌浆料

产品名称	超细水泥灌浆料
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司紫竹药业对面
联系电话	010-65750146 15801422068

产品详情

超细水泥灌浆料

dmfc-gm-600/800

主要用于

1. 砂土层的固化处理，大坝、大型或高层建筑物的地基加固，道路基础的注浆加固。
2. 开挖地铁、隧道、矿井等地下工程时的地下土层填充固化处理等基础的加固。
3. 细微空间的补缝注浆；地铁或隧道壁的注浆加固或修补。

性能指标(dmfc-gm-600)

外观：灰色粉末

比重：3.0±0.1

比表面积 6000 cm²/g

平均粒径 10 μm；

凝结时间：初凝 > 120min；终凝 < 8天

性能指标(dmfc-gm-800)

外观：灰色粉末

比重： 2.9 ± 0.1

比表面积：8000 cm²/g

平均粒径 5 μm

凝结时间：初凝 > 120min；终凝 < 8天

不同水灰比下的注浆料净浆的强度比

水灰比=0.5：7d，62.1 mpa；28 d，78.4 mpa

水灰比=1.0：7d，14.2 mpa；28 d，20.9 mpa

水灰比=1.5：7d，6.4 mpa；28 d，11.7 mpa

水灰比=2.0：7d，3.5 mpa；28 d，6.2 mpa

水灰比=3.0：7d，2.3 mpa；28 d，4.5 mpa

使用说明

- 1.通常注浆料水灰比的范围为0.5—4.0，采用电动搅拌机，搅拌均匀。
- 2.注浆压力通常在0.1—0.5 mpa范围内。
- 3.待灌浆完成后封闭灌浆孔。
- 4.当灌浆面积较大时，可采用分段灌浆。

包装：采用塑料编织袋包装，净重25kg / 袋。