

寿光隆泰新材料厂 DBD环保塑解剂规格 DBD环保塑解剂

产品名称	寿光隆泰新材料厂 DBD环保塑解剂规格 DBD环保塑解剂
公司名称	寿光市隆泰新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13953650611

产品详情

塑解剂适用于天然橡胶、合成橡胶的塑炼。使用这种塑解剂能提高橡胶塑炼的可塑度和塑炼效率，可缩短塑炼时间三分之一左右，节约能源以及提高劳动生产效率。本品是一种较理想的gao效节能橡胶加工助剂。

添加方法：

1. 塑炼时单独加入。
2. 与促进剂M和促进剂DM同时加入。

使用量：

在天然橡胶中，按胶料重量的0.1-0.3%加入。

在合成橡胶中：丁苯胶1.5-2.0%（130--150）

丁qing胶2.5-3.5%（130--150）

氯丁胶2.5-3.5%（80--110）

丁基胶0.15-0.8%（100--170）

塑解剂主要用于天然橡胶的加工。市售塑解剂可分为4大类：芳香族硫酚；芳香族二硫化物；芳香族硫酚金属盐；复合型塑解剂。其中复合型塑解剂是发展方向。

塑解剂目前已成为橡胶工业中广泛应用的一种加工助剂，传统上可分为物理塑解剂和化学塑解剂。物理塑解剂包括脂肪酸和脂肪酸衍生物、不饱和脂肪酸锌盐、酯类、蜡类；化学塑解剂包括五氯硫酚类、芳基二硫化物类、有机磺酸盐类。随着橡胶加工技术的发展，复合型塑解剂应运而生，其组成一般包括化学塑解剂、物理塑解剂、活性剂、有机或无机分散剂，DBD环保塑解剂，从而使塑解剂的综合功能得到了增强。

塑解剂分为化学塑解剂和物理塑解剂两类。化学塑解剂能缩短塑炼时间，提高塑炼效率。国内生产的主要品种是五氯硫酚+活性剂+分散剂的混合物，如武汉径河化工厂生产的sj-103。

化学塑解剂用途：

天然胶和不饱和合成胶在开炼机或密炼机上进行塑炼时加入，环保塑解剂P-22（DBD），可以提高塑炼效率，DBD环保塑解剂厂家，在70℃以上塑炼有效果，在150—160℃时效果hao。

产品性能

- 1，塑解剂r适用于生胶低温塑炼和高温塑炼。
- 2，塑解剂r对混炼胶的硫化速度，DBD环保塑解剂批发，制品的物理机械性能无影响。

用途：天然橡胶或丁ben橡胶的塑解剂。宜在120℃以上的温度下使用，特别适用于高温密炼加工，应在开始塑炼时加入。

寿光隆泰新材料厂-DBD环保塑解剂规格-DBD环保塑解剂由寿光市隆泰新材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。寿光市隆泰新材料科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!