

优质信阳珍珠砂

产品名称	优质信阳珍珠砂
公司名称	信阳市平桥区鑫远保温材料厂
价格	460.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省信阳市平桥区五里店工业园
联系电话	0376-3783739 13939703330

产品详情

珍珠砂

1 产品说明

该产品是珍珠岩

矿石经破碎,筛分而成的原矿产品,我公司可以根据客户的需要生产成各种规格的珍珠砂产品。

2 生产流程

原矿(破碎、烘干) 粗碎21mm~40mm(磨碎)

中碎5mm(磨碎、筛分) 细碎20目~50目(筛分) 尾矿>50目 装袋(分级)

3 热材料用在建筑领域；

20~50,30~50目珍珠砂经膨胀后可作为铸钢用覆盖剂及打渣剂；

50~70目珍珠砂经膨胀后可作为啤酒,医药用过滤剂及制氧机低温储槽保温用。

4 组成成分(含量%)

组成成分 (含量%)		sio2 72	tio2 0.09	al2o3 12.31
		fe2o3 0.54	mno 0.06	mgo 0.14
		k2o 4.67	na2o 3.29	p2o5 0.04
		cao 1.00	烧失量 4.94	
各成分作用	sio2/al2o3	是导致珍珠岩遇高温快速软化和在高温下保持一定粘度的主要化学成分		
	na2o/k2o	该比值的增加可导致高温下珍珠岩粘度的降低,致使珍珠岩软化点下降		
	fe2o3+feo	其含量的增加会导致珍珠岩膨胀倍数的降低		

5 技术指标

指标名称	单位	指标值	
化学组成	sio2	%	68
	feo		1
	h2o(烧失量)		2~9
玻璃质含量	sio2/al2o3等	%	90
杂质含量	夹石,斑晶等	%	10
膨胀倍数 (实验室)	一级	倍	6.0
	二级		5.0~6.0
	三级		4.0~5.0
松散密度	自然状态下容重	kg/m3	1100~1300
粒度	20~60目	%	上限筛不允许超过2%
	60~80目		下限筛不允许超过2%

