德美油性灌浆堵漏胶

产品名称	德美油性灌浆堵漏胶
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司
联系电话	010-65750146

产品详情

水大夫 聚氨酯堵漏灌浆料（油溶性）

dm-510/510r(阻燃)

特性

1. 单组分，无需计量混合。

2. 具有良好的疏水性能，化学稳定性高，强度高，韧性好。

3. 具有较大的渗透半径和凝固体积比，遇水发生化学能反应放出co2，由气体产生的压力推动浆液向裂缝深处扩散，形成坚韧的固结体。

4. 耐酸、碱和有机溶剂，耐化学腐蚀性好。

5. 涂层光滑、耐磨，不长霉。

6. 与混凝土基层及其它建材粘结性能优异。

7. 灌浆胶的粘度及固化速度可根据工程需要调节。

推荐用于

1. 水池、水塔、地下室、防空洞等建筑物的灌缝堵漏及防水防腐涂层。

2. 地下隧道、建筑物的地基加固与地面防尘处理。

3. 建筑工程的变形缝、施工缝、结构裂缝的堵漏及补强。

4. 港口、码头、桥墩、大坝、水电站帷幕灌浆堵漏与加固。

5. 地质钻探中护壁堵漏，石油开采中的选择性堵水及矿井中涌水止水等。

6. 金属及混凝土管道的护壁防腐以及钢结构的防腐。

7. 各种建材的粘结与增强。

8. 顶板防水，裂缝灌浆，隧道堵漏灌浆，墙面灌浆防水，电梯井堵漏，电缆沟带水堵漏。窗户漏水堵漏

典型性能指标

外观：淡黄色或棕色透明粘稠液体

密度，g/cm3：1.05～1.1

粘度，mpa.s：300～600

诱导凝胶时间，分：3～30

遇水自由膨胀率/倍≥：5

不挥发物含量/%≥：90

使用方法

1. 找准漏水点，把漏水部位凿毛，清理干净；

2. 钻孔：用电锤钻孔，孔径14mm。

3. 用dm-410抗渗1号（堵漏型）预埋注浆咀，间距应根据实际情况而定，一般0.3～1米左右一个。

4.
用电动注浆机或手压注浆泵，将pu灌浆胶从注浆管中注入混凝土裂缝。24小时后割除（去除）注浆咀；

5. 封口：用dm-400抗渗1号将注浆口及周围封好。

包装贮存

16kg/桶，铁桶包装；于干燥阴凉处密闭贮存。