

# 湖北水性聚氨酯 水性聚氨酯增稠剂 罗星股份

产品名称	湖北水性聚氨酯 水性聚氨酯增稠剂 罗星股份
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江罗星化学股份有限公司

一种可用于纺织，湖北水性聚氨酯，皮革底，中层涂饰用的树脂涂饰剂的合成及制备方法.该涂饰剂的配比为:A.功能性单体，B.酯类单体，C.活性有机硅化合物，D.复合表面活性剂，E.引发剂，F.中和剂，水性聚氨酯增稠剂，.水.该涂饰剂乳液粒径细，成膜流平性好，涂饰后的膜具有极其舒适滑润的手感，涂层软，不发粘，并具有较佳的防水性和耐湿擦能力.该涂饰剂对合成纤维布，沙发革，服装革等较为适用，尤其是对羊皮服装革，使用后可明显提高革的档次.

采用聚醚三元醇310，聚醚二元醇PPG为软段原料，二异(IPDI)为硬段原料，2，2-双羟丙酸(DMPA)为亲水性扩链剂，水性聚氨酯粘合剂，利用—NH<sub>2</sub>与—NCO的反应性，在水性聚氨酯(WPU)预聚体上接入端烷氧基氨基硅油，加水乳化，制备出乳液稳定且乳胶膜耐水性较好的氨基硅油改性WPU共聚物乳液.通过测定WPU共聚物乳液的离心稳定性，黏度，粒径以及乳胶膜的接触角，吸水率等，水性聚氨酯分散体，得到优化的合成工艺:软段原料m(PPG):m(GE-310)为2:1，预聚反应时间90 min，预聚反应温度85℃；氨基硅油改性WPU的佳工艺为:R值2.4，DMPA质量分数8%，氨基硅油质量分数9%，氨基硅油改性温度20~30℃。

牛巴革英文名nu，又叫磨面牛皮或牛巴戈。牛巴革属于湿式PU，PU浆料在固化过程中形成直立的泡孔，经表面研磨后就具有绒毛状的触感。由于其直立的泡孔，故称其为“牛巴革”-；由于需经研磨，故也被称为“磨沙皮”；因其的触感，亦被称为“仿麂皮”。牛巴戈触摸有绒面感，皮身厚实而柔软、表面

色泽、绒毛、皮纹自然而成、不讲究对称和一致性，主要用于休闲鞋面料。注意远离腐蚀性物体及油性物体，用海绵顺方向轻轻拍灰尘、泥等，再用半干的毛巾把印迹擦干净即可，可上同色磨砂护理剂

湖北水性聚氨酯-水性聚氨酯增稠剂-罗星股份(诚信商家)由浙江罗星化学股份有限公司提供。浙江罗星化学股份有限公司在聚氨酯原料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，罗星一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姚经理。同时本公司还是从事浙江水性树脂，安徽水性处理剂批发，四川水性助剂生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。