

甘肃防腐钢管 华油管道 甘肃防腐钢管

产品名称	甘肃防腐钢管 华油管道 甘肃防腐钢管
公司名称	天津市华油管道科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区蔡公庄镇中心路西侧18号
联系电话	15122761111

产品详情

玻璃布缠绕后即涂第二道面漆

普通级结构的防腐层，甘肃防腐钢管，在道面漆实干后方可涂第二道面漆。加强级结构防腐层，涂道面漆后即可缠绕玻璃布，玻璃布要拉紧，甘肃防腐钢管厂家，表面平整，无皱折和鼓包。压边宽度为20~25mm，布头搭接长度为100~150mm。玻璃布缠绕后即涂第二道面漆，要求漆量饱满，玻璃布所有网眼应灌满涂料，第二道面漆实干后，方可涂第三道面漆。特加强级结构的防腐层，依上述一道面漆一层玻璃布的顺序的要求进行。在第三道面漆实干后，方可涂第四道面漆，两层玻璃布的缠绕方向应相反。至于受潮的玻璃布应烘干，否则不能使用。

环氧煤沥青防腐层质量检查方法

补伤处防腐层和管体防腐层的搭接应做成阶梯形接茬，甘肃防腐钢管厂，其搭接长度不应小于100mm。若补伤处防腐层未露铁，应先对其表面进行处理，并用砂纸打毛后再补涂面漆和贴玻璃布；若补伤处已露铁，则应对金属表面除锈，然后按管体防腐层的施工顺序及方法补涂底漆、面漆和粘玻璃布。补口、补伤处的防腐层应按防腐层质量检查方法进行检验。环氧煤沥青防腐层管段一般情况下未固化完全不得出厂，且在运输、装卸、布管、下沟等过程中，必须使用橡胶垫和橡胶吊带，并有防止机械碰撞的措施，以避免防腐层损坏。

。

环氧煤沥青防腐层适用于埋地输送油、水、气的钢质管道的外壁防腐蚀，输送介质温度不应高于110℃。环氧煤沥青涂料是甲、乙双组分涂料，由底漆的甲组分加乙组分(固化剂)，面漆的甲组分加乙组分(固化剂)组成，并和相应的稀释剂配套使用。环氧煤沥青的生产厂应提供产品说明书，明确规定产品的储存期和使用期。

验收规则是，涂料有关组分出厂应有完整的商品标志和质量合格证。按GB3186-82《涂料产品的取样》规定的取样数目进行抽查，质量应达到表I中的指标。若不合格，应对取样数目加倍重新抽查。如仍不合格，则该批漆料为不合格，不能验收。

甘肃防腐钢管价格-华油管道(在线咨询)-甘肃防腐钢管由天津市华油管道科技有限公司提供。天津市华油管道科技有限公司是从事“螺旋钢管,无缝钢管,防腐钢管,温室资材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘总。