

泰科科技硅胶处理剂

产品名称	泰科科技硅胶处理剂
公司名称	深圳市泰科科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道企坪樟企路57号
联系电话	0755-27520406 18676786314

产品详情

本网站所有产品均为深圳市泰科科技有限公司生产，所属品牌为泰科。公司成立于2001年，专业生产高中档硅胶色母、硅胶粘接剂、硅胶处理剂、硅胶硫化剂、硅胶催化剂、硅胶油墨等硅橡胶助剂，泰科硅胶助剂涵盖欧美技术支持，多年来的生产经验，泰科科技已经成为硅橡胶助剂行业专家，泰科公司对于所有销售产品的质量都严格把控，让难粘材料不再成为难事。好硅胶粘接剂不再难找——泰科科技永远的追求！

tj-68硅橡胶处理剂是专门用于硅橡胶贴双面胶的底涂剂。本品具有不发白、不影响产品外观等特点。本产品广泛用于各种硬度的硅橡胶脚垫、硅橡胶饰品、导热硅胶等背双面胶、商标、标签。适合本处理剂的双面胶有多种，如：9448（3m）、467（3m）、t4000、5114（nitto）、tese4940、g9000...等等。

物理性能

外观 透明粘稠液体

溶剂 混合溶剂

密度（25℃） 约0.90g/cm³

使用方法

1、将硅橡胶基材待粘面用甲苯擦去污物（如：油、脱模剂等）。

- 2、将处理剂涂刷或喷涂在基材上，尽量使其完全覆盖住基材且分布均匀。
- 3、将涂好的胶片放在置物架上让其常温干燥5-10分钟，注意不要有灰尘污染。
- 4、贴上双面胶，再过贴合机压合或用木辊手工来回碾压。
- 5、贴合后让其常温干燥，干燥过程中粘合强度会进一步提高，24小时后基本趋于稳定。

注意事项

- 1、本品含有易燃溶剂，在使用和储存时请避开火源和热源，并注意通风。
- 2、由于基材以及双面胶纸的不同，会带来粘接效果的差异，基材以及胶纸发生变化时，请在使用前做粘接测试。
- 3、在 23 ± 2 的条件下，背胶4-6小时后达到一定的粘接强度。温度下降则达到相同效果的时间要延长，气温发生变化时需要重新测试确认。
- 4、施胶的环境湿度最好不要大于75%，否则易造成粘接不良。

包装及储存

包 装：1公斤/罐、10公斤/桶

储 存：25 以下的避光、避热、远离热源的通风处

保持期：3个月

泰科服务：

免费提供样品试样：我公司与联昊通、佳吉等快递有合作，送货准时快捷方便，省内发货，当天或次日可以到货；省外当天发货，两到三天到货，订购五公斤以上产品由我公司承担邮费；可提供相关检测报告（rohs、lfgb、卤素和fda等多项欧盟检测报告）质量放心价优，产品规格可根据客户要求做；完善的售后服务和技术指导，我们将用最新的科技、最优的品质为您提供最佳的问题解决方案。全国客服热线：0755-27520406。