

PC-硅橡胶粘接底涂剂TJ-P21

产品名称	PC-硅橡胶粘接底涂剂TJ-P21
公司名称	深圳市泰科科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道企坪樟企路57号
联系电话	0755-27520406 18676786314

产品详情

pc-硅橡胶粘接底涂剂tj-p21产品为深圳市泰科科技有限公司生产，所属品牌为泰科。公司成立于2001年，专业生产高中档硅胶色母、硅胶粘接剂、硅胶处理剂、硅胶硫化剂、硅胶催化剂、硅胶油墨等硅橡胶助剂，泰科硅胶助剂涵盖欧美技术支持，多年来的生产经验，泰科科技已经成为硅橡胶助剂行业专家，泰科公司对于所有销售产品的质量都严格把控，让难粘材料不再成为难事。好硅橡胶粘接底涂剂不再难找——泰科科技永远的追求！

pc-硅橡胶粘接底涂剂tj-p21是针对pc与中低温（< 140℃）硫化硅橡胶（加成型硫化硅橡胶和双二四硫化的硅橡胶）粘接的一款产品。本底涂剂可以广泛应用于手机的pc-硅橡胶复合按键的粘接。

物理性能

外观 无色至淡黄色透明液体
比重 (25℃) 0.9
溶剂 醇、酯类混合溶剂

使用方法

将tj-p21底涂剂刷涂或喷涂于pc片材的待粘面上，使其在80℃~100℃下干燥15~30分钟。将经上述处理的pc与硅橡胶在模具中共硫化，脱模后，pc与硅橡胶即连为一体。pc按键典型的硫化工艺为110℃~120℃*2-3分钟。

注意事项

本品含易燃的有机溶剂，在使用和储存时请避开火源，并注意通风。
本品溶剂易挥发，不使用时应保持密封状态。粘接剂未完全干燥，容易产生粘接不良。

包装及储存

包装：本品包装为1000ml/瓶。 储
存：放置阴凉、通风、干燥、20 以下密封储存，禁止日光直接照射。 储存期：保存1个月。

泰科服务：

免费提供样品试样：我公司与联昊通、佳吉等快递有合作，送货准时快捷方便，省内发货，当天或次日可以到货；省外当天发货，两到三天到货，订购五公斤以上产品由我公司承担邮费；可提供相关检测报告（rohs、lfgb、卤素和fda等多项欧盟检测报告）质量放心价优，产品规格可根据客户要求做；完善的售后服务和技术指导，我们将用最新的科技、最优的品质为您提供最佳的问题解决方案。全国客服热线：0755-27520406。

本公司产品会因市场需求不断升级换代，亦可根据客户特殊需求进行产品定向开发，如需了解最新详情，敬请登陆以下网站查询！深圳泰科官方网站：<http://www.sztaike.com>
硅橡胶助剂产品网站：<http://www.guijiaozhuji.com>