

水性聚氨酯树脂 浙江水性聚氨酯 罗星股份

产品名称	水性聚氨酯树脂 浙江水性聚氨酯 罗星股份
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江罗星化学股份有限公司

一种软质仿羊皮聚氨酯树脂，包括以下组份：湿法聚氨酯树脂，N，N，纸浆粉，手感剂，渗透剂，防卷边剂和油性色料。本发明还涉及一种用上述软质仿羊皮聚氨酯树脂制成的仿羊皮合成革的方法，其特征在于该方法包括如下步骤：首先将基布浸渍在软质仿羊皮聚氨酯树脂混合液中，经过挤压调节上浆量后，再经过凝固，水洗，烘干，打磨后制成湿法贝斯。再将湿法贝斯进行贴面，真空吸纹后得到仿羊皮合成革。本发明制得的仿羊皮合成革轻薄柔软，手感细腻富有弹性，撕裂强度高，耐候耐磨性好，浙江水性聚氨酯，表面色泽柔和自然，纹路饱满，立体感强。

聚氨酯领域，涉及一种在不加溶剂的条件下，水性聚氨酯树脂，使用氨基硅油，聚醚，二异为原料，进行共聚反应制得有机硅改性聚氨酯的方法，包括如下步骤：1.在聚醚中加入占聚醚的质量百分比不超过10%的二异，控制温度在-5~10℃，高速搅拌下，滴加氨基硅油，其中氨基硅油与聚醚的质量百分比为1~40%；2.滴加完毕后补加至化学计量的二异，水性聚氨酯胶粘剂，然后升温至60~100℃反应3~6小时。本发明合成的氨基硅油改性聚氨酯材料，既有优良的力学性能，水性聚氨酯乳液，又具有较好的表面性能，耐热性，且该合成是在不加的条件下进行的，无环境污染，符合“绿色材料”的发展方向。

当预聚反应温度为65~80℃，-COOH%含量为2%，R值为1.4，扩链剂采用乳化前后各加一半时，可获得稳定的高固含量(43%左右)水性聚氨酯乳液及性能优异的聚氨酯涂膜。2.考察了聚醚型氨基硅油用量对有

机硅改性水性聚氨酯PUDS乳液及其涂膜性能的影响，结果表明:使用聚醚型氨基硅油对水性聚氨酯进行改性能够获得贮存稳定性较好的复合乳液;当聚醚型氨基硅油含量在2~3%时，涂膜综合性能优良. 3.讨论了引发剂的选择，聚合温度，聚酯的用量以及MMA/BA之间质量比对水性聚氨酯-聚酯复合乳液(GDPUA)及其涂膜的性能影响;并通过TEM，DSC，TG与普通方法制得的水性聚氨酯-聚酯乳液

水性聚氨酯树脂-浙江水性聚氨酯-罗星股份(查看)由浙江罗星化学股份有限公司提供。浙江罗星化学股份有限公司位于浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前罗星在聚氨酯原料中享有良好的声誉。罗星取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。罗星全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事浙江羊巴处理剂，江苏炭黑处理剂，河北超纤鞋革用处理剂生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。