

# 代理 意大利拉题 Latistat PA66 66-08A G/ 电磁屏蔽

产品名称	代理 意大利拉题 Latistat PA66 66-08A G/ 电磁屏蔽
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	意大利拉题:PA66 66-08A:电磁屏蔽 意大利:拉题
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

## 产品详情

# Latishield 66-08A G

Polyamide 66

LATI S.p.A.

产品说明：

EMI shielding product based on Polyamide 66 (PA 66). Steel fibres. Glass fibres. UL94 V-0 classified, with red phosphorous.

物性信息：

基本性能增强材料

特性

物理性能额定值单位制测试方法

电磁屏蔽 (EMI)

1.44

收缩率 1

垂直接流动方向 : 2.00 mm	0.95 到 1.2
流动方向 : 2.00 mm	0.35 到 0.50
机械性能额定值单位制测试方法	8300
拉伸应力 (断裂, 23 ° C)	120
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	2.5
简支梁冲击强度值单位制测试方法	7.5
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	50
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.20 mm)	70
热变形温度值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	260
1.8 MPa, 未退火	240
维卡软化温度	245
表面电阻率额定值单位制测试方法	50

漏电起痕指数 2(解决方案 A)	200
Electromagnetic Reflection	92
可燃性等级	
可燃性等级单位制测试方法	
0.750 mm	HB
1.50 mm	V-0
3.00 mm	V-0
极限氧指数	28
耐热等级	
耐热等级单位制	90.0 到 100
干燥时间	3.0
加工（熔体）温度	270 到 290
模具温度	70.0 到 100
注射速度	慢到中等
备注 at 60 Mpa of cavity pressure 2. Without Surfactant	