

# 马来西亚进口金山麦木胶粉

产品名称	马来西亚进口金山麦木胶粉
公司名称	江门市蓬江区杜阮锦发化工厂
价格	12000.00/吨
规格参数	牌号:马来西亚进口金山麦木胶粉 规格:粉状 厂商/产地:马来西亚
公司地址	中国 广东 江门市 蓬江区 杜阮镇
联系电话	86-07503654268 13422561123

## 产品详情

牌号	马来西亚进口金山麦木胶粉	规格	粉状
厂商/产地	马来西亚	含量	100(%)
密度	1.6(g/cm <sup>3</sup> )	执行质量标准	欧洲EO/E1
用途	实木家具,木门、弯曲木、胶合板,细木工板		

### 产品简介：

金山麦木胶粉是一种粉状脲醛树脂粘合剂，具有高度耐水，防霉，粘合力强，可冷压或热压等优良性能，其最大特点是使用方便，便于运输和贮存保质期长，而且甲醛释放低，用其进行木材粘合其胶接强度大于木材本身强度，是家具装配，薄板贴面，木板层压，木料镶边等木工操作的理想胶粘剂。

### 用途：

实木家具，木门、弯曲木、胶合板，细木工板，中纤板贴面，复合地板等粘合。

### 技术指标：

外观：白色/浅褐色粉末

粘度：3000-5000cps

ph值：7-8

贮存包装：

金山麦木胶粉应贮存在阴凉和干燥的地方，理想的温度为10-25度，在室温下存贮期为一年。金山麦木胶粉包装：13kg/袋, 25 kg/袋, 13kg/桶

混合胶的调备：

使用前将木胶粉倒进容器加入所需的水，启动搅拌器搅拌至没有块状物为止，胶粉和水的配比为(按重量比)2:1。使用时可根据实际操作增减兑水量。一般用于榫接、指接等小面积粘合建议适当减小兑水量，而大面积压板和拼板，建议适当增加兑水量。

木胶粉的适用时间：

金山麦木胶粉的适用时间大约为3-4小时左右。在高温环境中适用时间将大大缩短。所以在调备胶时，用户最好只调配适量的木胶粉。如温度较低则适用时间增长。

涂布量：

涂胶量取决于板材表面的质量、室温、组合时间、冷预压时间等，一般涂布量为170-180g/m<sup>2</sup>(单面)。

压力条件：

所需的压力取决于木材的种类，表面光滑度、厚度等，正常压力为7-15kg/cm<sup>2</sup>(软木、装饰板7-10kg/cm<sup>2</sup>, 硬木12-15kg/cm<sup>2</sup>)，冷压时间约3-4小时。

木材含水率：

木材的水分含量对胶合质量存很大的影响，允许的含水率范围是6-12%，最好在8-10%