聚醚酰亚胺 沙伯基础PEI 2210R 4301 20%玻璃纤维填充 通用级 医用级 电线电缆级

产品名称	聚醚酰亚胺 沙伯基础PEI 2210R 4301 20%玻璃纤维填充 通用级 医用级 电线电缆级
公司名称	 上海惠威新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	沙伯基础:25KG/包 沙伯基础:白色,黑色,半透黃色
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

产品详情

耐高温PEI 2210R-4301 沙伯基础

汪型榠丄艺条件

十熈处理:PEI具有吸湿特性开可导致材料降解。要水湿度值应小于0.02%。建议十熈 条件为150 、4小时的干燥处理。

熔化温度:晋迪奕型材料为340~400 ;瑁强奕型材料为340~415 。

悮具温度:10/~1/5 ,建以悮具温度为140 。

汪射压刀:700~1500bar。

<u> 汪</u>射**迟**度:使用尽可能局的汪射速度。

机器选择;

PEI^树脂可以仕天多数标准汪型机上汪型。建议使用任复式螺杆汪型机。

佣正用丁汪型特正PEI^树脂部件的设备大小时,应考虑的两个基本因系是忌汪射里重

和总投影面积。

一般任忌汪射重(所有楔腔加上流退和浇口)寺士机器能刀的30到80%时,可获得住效果。在使用大型机筒时,如果注射亘太小,则可能会不必要地延长树脂滞留时间。如果有必要在适宜温度范围内在较高温度下进行注塑,减少材料热降解的可能性通常要求减少滞留时间。因此,为了达到较高温度注塑要求,建议小的注射大小也应大于机器能力的60%.

佣正元全汪射的总投影囬枳(所有型腔加上承受汪射压刀的流追囬枳)后,应为每平 方工英寸的投影面积提供4到6吨的锁模力,以便减少部件的溢料。玻璃增强树脂可能 需要稍高一点的锁模力(估计每平方英寸要增加一吨夹紧力)。壁厚、流程长度和注 塑条件决定着实际所需的锁模力吨位。

机同选择和螇杆设计汪惠事坝:

加工PEI^树脂时,通常可以米用适用大相谷螺杆和机同的传统制造材料。建议使用双金属机筒。

根据螺杆直径,好使长径比为20:1 ,压缩比为2.2:1 。此外,还建议使用短进料区(5段)和长压缩区(11段),同时通过一个恒定的锥度逐渐过渡到一个较短的计量区(4段)。压缩应在一个逐渐过渡的恒定锥度上完成,因为急剧的变化可能导致过大的剪切力和材料降解。如果无法选择特定的螺杆,经证明使用长径比为16:1到24:1、压缩率为1.5:1到3.0:1的通用螺杆是成功的。建议不要使用带排气孔的机筒来加工PEI*树脂。止回阀应为滑动逆止环类型。在螺杆计量区中,通常流通间隙至少要占流动区域横断面的80%。

PEI无定形,具有杰出的耐局温、局强度、局模重及厂之的耐化字剂性,大性耐燃,且烟气排放量低,高的介电常数和损耗因数