

生胶，110甲基乙烯基硅橡胶，高温硫化硅橡胶

产品名称	生胶，110甲基乙烯基硅橡胶，高温硫化硅橡胶
公司名称	九江三辰实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:110甲基乙烯基硅橡胶 类型:通用型 原产地:江西
公司地址	江西省九江市经济技术开发区九瑞大道176号
联系电话	0790-8376667 13907025596

产品详情

型号 110甲基乙烯基硅橡胶 类型 通用型
原产地 江西

高温硫化硅橡胶（110甲基乙烯基硅橡胶）htv silicone rubber

产品名称：高温硫化硅橡胶（110甲基乙烯基硅橡胶）

产品标准：q/sc 30-1998《110甲基乙烯基硅橡胶》

行标hg/t 3312-2000《110甲基乙烯基硅橡胶》

性能与技术指标:

外观与性状：无色透明、无机械杂质。

ph值：中性 熔点()：无资料

相对密度(水=1) 沸点()：无资料

相对密度(密度=1) 饱和蒸气压(kpa):无资料

引燃温度()：无资料 闪点()：321.1[闭杯]

爆炸上限[%(v/v)]：无意义 爆炸下限[%(v/v)]：无意义

溶解性：不溶于水，溶于甲苯等有机溶剂

技术指标：

项目	指标					
	110-1		110-2		11-0-3	
	m	v	m	v	m	v
分子量, 万	45.0-70.0					
挥发份(m/m),%,150 ,3h	2.50					
乙烯基含量,%	0.08-0.12		0.13-0.18		0.19-0.24	

性能及用途：本品不溶于水，溶于甲苯，其制品具有压缩变形小，耐饱和水蒸汽的优良特性。在航空、电子、机械、化工等工业部门，可用以制造耐高温的密封材料及防水、防潮绝缘材料。又由于其生理惰性，在医药卫生方面，可用以生产人造器官及医用管，是混炼硅橡胶的原料。

危险特性：遇明火或高温可燃

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：酸、碱、金属铅及其化合物

禁配物：氧化剂能引发反应

燃烧(分解)产物：二氧化硅，二氧化碳及微量未完全燃烧的碳氧化物。甲醛。

包装及贮运：用内衬塑料袋的25公斤装纸盒箱包装。储存于阴凉、通风藏剑内。远离火种、热源。仓温不宜超过40 。包装要求密封。不可与空气接触。避免与强酸、强碱、金属铅及其化合物接触。搬运时轻装轻卸、防止包装及容器损坏。按非危险品运输。

本产品贮存期为3年。超过贮存期可按本标准规定重新检验，若符合质量要求仍可使用。