

供应 PA6 意大利拉题 Latamid 6 H2E04 G/30/ 热稳定剂，冲击改性，代理

产品名称	供应 PA6 意大利拉题 Latamid 6 H2E04 G/30/ 热稳定剂，冲击改性，代理
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	意大利拉题:PA6 意大利:拉题
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

Latamid 6 H2E04 G/30

Polyamide 6

LATI S.p.A.

30% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

Compound based on Polyamide 6 (PA 6). Heat stabilised. Toughened. Glass fibres. Good elongation properties.

物性信息：

基本性能
玻璃纤维增强材料
添加剂

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量
冲击改性剂

热稳定剂
冲击改性

热稳定性

特性

物理性能额定值单位制测试方法

1.33

收缩率 1

垂直流动方向 : 2.00 mm

0.55 到 0.75

流动方向 : 2.00 mm

0.25 到 0.50

机械性能额定值单位制测试方法

23 ° C

8300

60 ° C

6700

90 ° C

4400

120 ° C

3600

150 ° C

2900

拉伸应力

屈服, 60 ° C

120

屈服, 90 ° C

95.0

屈服, 120 ° C	80.0
屈服, 150 ° C	70.0
断裂, 23 ° C	150
断裂, 60 ° C	115
断裂, 90 ° C	90.0
断裂, 120 ° C	75.0
断裂, 150 ° C	65.0

拉伸应变

屈服, 60 ° C	4.6
屈服, 90 ° C	6.0
屈服, 120 ° C	7.0
屈服, 150 ° C	8.0
断裂, 23 ° C	3.5

断裂, 60 ° C	4.8
断裂, 90 ° C	6.0
断裂, 120 ° C	7.0
断裂, 150 ° C	8.0
简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)	80
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	无断裂
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.20 mm)	180
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	220
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	205
连续使用温度 2	100
维卡软化温度	215
线形热膨胀系数 - 流动 (30 到 100 ° C)	3.0E-5
注射成型收缩率 (23 ° C)	90.0 到 100

干燥时间	3.0
加工（熔体）温度	240 到 260
模具温度	60.0 到 80.0
注射速度	中等
备注 at 60 Mpa of cavity pressure 2. 20,000 hr	

尊敬的客户：

感谢您对深圳市嘉誉鑫科技有限公司的关注与支持！我公司是一家专业从事化工原料供应的企业，为您带来了一款优质的供应 PA6 意大利拉题 Latamid 6 H2E04 G/30/ 热稳定剂，冲击改性产品。我们的产品以其卓越的性能和稳定的质量为客户赢得了广泛的赞誉。通过本篇商业提案，我们将从多个角度为您详细介绍这款产品以及购买它的好处。

，让我们来看看意大利拉题:PA6这个属性。PA6，即聚酰胺（nylon）6，是一种具有优异的力学性能、热稳定性和耐化学腐蚀性的聚合物。它在工业领域中应用广泛，包括汽车、电子、纺织、机械等行业。而意大利作为欧洲化工行业的重要中心，其产品质量和技术标准一直以来都备受认可。因此，我们的PA6产品来自意大利拉题，无论在品质还是性能方面，都可信赖。

，让我们关注产品本身的特点与好处。Latamid 6 H2E04 G/30/ 热稳定剂，冲击改性提供了更高的热稳定性和更好的冲击性能。热稳定剂的加入使产品能够在高温环境下保持稳定的性能，延长使用寿命。冲击改性则增加了产品的韧性和耐用性，使其能够承受更高的冲击负荷。这些特点使我们的PA6产品在各个行业中表现出色，并得到客户的高度评价。

除了以上的属性和特点之外，我们的价格也是让您购买这款产品的一个重要考虑因素。在许多供应商中，我们以每千克8元的优惠价格向您提供这款优质的PA6产品。我们通过与意大利拉题合作，以更低的成本采购原材料，并通过高效的生产流程和严格的成本控制措施，将这些成本优势转化为实实在在的价格优势。我们相信，这个优惠的价格将为您带来更大的盈利空间。

在这里，我们还要强调我们公司的优势和服务。作为一家专业的化工原料供应商，我们一直致力于为客户提供最优质的产品和最满意的服务。我们拥有一支专业的团队，熟悉PA6产品和相关行业的应用要求。无论您有任何关于PA6产品的问题或需求，我们将及时提供专业的解答和解决方案。我们也提供快速的物流配送服务，确保您能够及时获得所需要的产品。我们希望通过我们的努力，能够赢得您的信任和长期合作。

综上所述，供应 PA6 意大利拉题 Latamid 6 H2E04 G/30/ 热稳定剂，冲击改性产品具备许多优势，包括来自意大利拉题的品质保证、卓越的机械性能、youxiu的热稳定性和冲击性能以及优惠的价格。我们诚挚地邀请您购买我们的产品，并期待与您建立长期的合作关系。谢谢您对嘉誉鑫科技的支持与信任！