

704胶704硅胶 704硅橡胶

产品名称	704胶704硅胶 704硅橡胶
公司名称	溧阳市伟航电子新材料有限公司
价格	2.00/支
规格参数	
公司地址	江苏省溧阳市溧城镇蒋店立达路10号
联系电话	86-51987236243 13915853715

产品详情

wh-704硅橡胶：（白、黑）

一、性能及用途：耐温好，不耐水泡，粘结力低于703硅胶，易折修，固化后不发黄，耐温-60 ---+250 。
电热管、仪表仪器、分析电极、电热插头、电热器的粘合、密封、绝缘；设备管理的防腐及表面保护。

无毒、无溶剂、无污染、无腐蚀，常温下吸收空气中的水分固化，使用方便安全，属非危险品；优良的耐候性能佳，快速固化，粘接密封范围广、效果好；性能稳定、应用范围广。

二、使用工艺： 1、清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污等。
2、施胶：拧开（或削开）胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面，使之分布均匀，将被粘面合拢固定。或密封好的部件置于空气中让其自固。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内(室温及55m的深度，如果部位位置较深，尤其是在不容易接触到空气的部位，完全固化的时间将会延长，如果温度较低进一步处理或将被粘的部件包装之前，建议用户等待足够长的时间以使粘合的牢固和整体性不被影响。

三、注意事项： 操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品。

四、固化前后技术： 以上机械性能和电性能数据均在25 ，相对湿度55%固化7天后所测。 贮存期(阴凉干燥处)

五、技术指标：

类型	单包装脱醇型rtv硅橡胶				

指标	型号	wh-703	wh-704	wh-705	wh-706	wh-81	wh-87
固化前	外观	乳白色、黑色	乳白色、黑色	透明	半透明	红色	乳白色、黑色不流淌
	粘度 pa.s	12-35	12-35	8-20	18-40	12-18	200-600
	表面固化时间min ²	3-35	3-30	3-30	3-30	3-30	3-30
	耐温	-60~+150	-60~+250	-60~+200	-60~+200	-60~+270	-60~+150
	抗张强度mpa	1.2	1.0	0.4	2.0	0.8	1.5
	伸长率%	250	150	130	200	150	400
	邵尔硬度 a	20-30	25-35	15-25	20-35	30	30
	剪切强度mpa	1.1	0.9	0.5	1.5	0.8	0.5
	剥离强度kn/m	1.0	0.8	0.4	1.2	0.7	0.6
	表面电阻率	1.0 × 10 ¹⁴	1.0 × 10 ¹⁴	1.0 × 10 ¹⁵	1.0 × 10 ¹⁴	1.0 × 10 ¹¹	1.0 × 10 ¹²
	体积电阻率	1.0 × 10 ¹⁴	1.0 × 10 ¹⁴	1.0 × 10 ¹⁵	1.0 × 10 ¹⁵	1.0 × 10 ¹⁴	1.0 × 10 ¹⁴
	介电常数 (1mhz)	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0
	介质损耗角正切值 (1mhz)	2.0 × 10 ⁻³	2.0 × 10 ⁻³	1.0 × 10 ⁻³	1.5 × 10 ⁻³	2.0 × 10 ⁻²	3.0 × 10 ⁻³
	绝缘强度kvmm	16	14	15	15	15	18
	最大固化深度mm	3-5	3-5	3-5	3-5	3-6	3-5

0) V 评价(0)", "tabconfig": {"trace": "tabcomment", "showkey": "mod-detail-comment"}, "remarklisturl": "http://rate.1688.com/remark/offersalerecord/list.json?offerid=31954558", "total": "0", "halfyeartotal": "0", "totalrate": "0"}" style="margin: 0px 0px 12px; position: relative; ">

成交记录

