

美国杜邦SK603,杜邦SK603

产品名称	美国杜邦SK603,杜邦SK603
公司名称	东莞市樟木头澳港塑胶化工原料经营部
价格	20.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头百果洞工业区塑胶原料市场中心城D180
联系电话	0769-82053766 15913728255

产品详情

美国杜邦sk603,杜邦sk603

pbt美国杜邦sk603 生产企业：美国杜邦 1:原料描述部分 规格级别 玻纤增强 其它 其它 外观颜色 自然色
备注说明 20%玻璃纤维增强 2:原料技术数据性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
机械性能 埃佐无缺口冲击强度(Izod) 23 astm d-4812 736 j/m 挠曲模量 23 astm d-790 6137 mpa
埃佐缺口冲击强度(Izod) 23 astm d-256 69 j/m 断裂伸长率 23 astm d-638 3.3 % 挠曲强度 23 astm d-790
179 mpa 拉伸强度 23 astm d-638 117 mpa 拉伸模量 23 astm d-638 7482 mpa 电气性能 耗电因数
1e3hz/1e6hz astm d-150 0.006/0.019 --- 介电常数 1e3hz/1e6hz astm d-150 3.8/3.6 --- 介电强度(短时)
1.6mm/3.2mm astm d-149 22/17 kv/mm 表面电阻率 --- astm d-257 0.016e15 ohm 体积电阻率 --- astm d-257
2.3e15 ohm-cm 加工性能 加工湿度率 --- < 0.04 % 干燥时间, 除湿式干燥机 --- 2-4 h 熔胶温度 ---
240-260 模温 --- 30-130 干燥温度 --- 110-130 热性能 熔融点 --- astm d-3418 225 热变形温度
0.45mpa/1.8mpa astm d-648 220/203 其它性能 收缩率 纵向/横向 --- 0.4-1.1 % 比重 --- astm d-792 1.45 ---