

安特普 TPV 2800-55A 邵氏硬度A: 55

产品名称	安特普 TPV 2800-55A 邵氏硬度A: 55
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	38.00/件
规格参数	安特普:15 g/10 min 2800-5:熔指10 美国:2800-55A
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

安特普 TPV 2800-55A 邵氏硬度A: 55

美国RTP PP 加长纤维RTP VLF 80105 CC

沙伯基础 Sabic PA6 PF007 尼龙6树脂

德国赢创 德固赛 PVDF Dyflor EE 阻燃

美国RTP PPO PPE RTP 1701 TFE 5 塑料原料

德固赛 evonik PBT GF50 耐气候影响

日本东丽 PA6 CM1011G-15 树脂 东丽

德国科思创 PC Bayblend FR3009胶料 科思创

日本旭化成 PPO PPE XYRON TT520 注射成型PPO

美国舒尔曼 POM SCHULAFORM 9 C塑料米

宝理 Polyplastics POM M90-04 夺钢塑料

日本三菱 POM Iupital F20-03塑料材料

LG-DOW PC 200-8塑料原料 LG-DOW PC

沙伯基础 PSU LNP THERMOCOMP GF003 compound

沙伯基础 POM LNP STAT-LOY K3000SZ compound

飞利浦 PPS BR-4-230BL塑料 飞利浦

泰科纳 PA66 PA66-SF6-02塑料米 泰科纳

日本UMG PC UMG ALLOY TC-37M塑料原料

沙伯基础 Sabic PP 加长纤30YM240 高刚性

泰科纳 Ticona PA66 PA66-GF40-02DAM 增强尼龙66

苏威 Solvay PA66 9950 BK塑胶颗粒 苏威 Solvay

意大利兰蒂奇 PA66 A NATCM030 尼龙66

韩国LG化学 PPO PPE Lumiloy GN1106FJ 流动性高

巴斯夫 Basf POM Z2320-003塑料粒子 巴斯夫

荷兰*** PC CarboSil 20 80A 可喷涂

LG-DOW PC 302-5 LG-DOW PC 302-5 挤出级

三菱工程塑料 PPO EHM100R塑料胶粒

韩国SK PETG JN200塑胶颗粒 韩国SK

美国苏威 PVDF 720工程塑料 苏威

台湾集盛 PA66 AFG33-FD00N1 高流动锦纶66