湖南长沙环氧树脂胶灌封胶AB胶|模组灌封胶

产品名称	湖南长沙环氧树脂胶灌封胶AB胶|模组灌封胶
公司名称	长沙达斯新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市望城区金星北路三段399号南山苏迪亚诺第4栋1单元2104房
联系电话	86-073189714036 18907486433

产品详情

k-9741
用于一般电子元器件灌封和线路板封闭。常温可固化，固化后收缩率低，固化物表面不开裂，防潮，

绝缘。

常规性能：

测试项目 测试方法或条件a b

外观目测 黑色粘稠流体褐色液体

密度 25°C g/cm3 1.45~1.80 1.08~1.15

粘度25°C cps 30000~40000 100~250

保存期限室温通风 一年一年

使用工艺：

项目 单位或条件a/b

混合比例重量比 5 ：1

初固时间（10g 混合量测） 25°C，分钟90

固化条件°C/小时25/24 或60/2~3

固化后特性：

项目 单位或条件a/b

硬度shore-d ≥80

体积电阻率25°C, ω.cm ≥1015

绝缘强度25°C, kv/mm ≥15

介电常数25°C, 1mhz 3.0±0.1

介质损耗角正切25°C, 1mhz ≤0.01

剪切强度mpa ≥10

使用温度范围°C -30~100

固化收缩率% ≤0.5

注意事项：

1. 使用a
组分胶料前一定要在原包装中搅拌均匀（因为长时间放置可能会有沉淀，搅拌后使用，不影响性能）。

2. 随着温度的变化固化速度有所变化是正常的，温度低固化会慢点，相反，温度高了，固化会快点

3. 随混合量的变化,可使用时间也有所变化,混合量越大可使用时间越短.

储存：

阴凉干燥处密封保存，保质期超过一年。