

富华FD-1牛仔拔白浆

产品名称	富华FD-1牛仔拔白浆
公司名称	广州富露华贸易有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区大石南浦沿沙路6号
联系电话	86-02039209947/84590030/34527237 13609081095

产品详情

fd系列牛仔拔印浆（fd-2牛仔拔白/fd-1牛仔拔彩）

【说明】该产品是一种白色半透明稠浆,分别有fd-1牛仔拔白浆和fd-2牛仔拔彩浆，其流动性非常好,不塞网，质量稳定,专门做牛仔布的拔白与拔彩工艺，印花图案颜色鲜艳，拔白白度高、手感柔软，使用方便、工艺简单，根据实际需要加入色浆调配颜色，印花后焙烘或压烫即可，适用于无汽蒸设备的工厂。此产品可适应的布种为已退浆的牛仔布料；适用设备：圆网、平网和手工台板筛网印花设备。

【特理性状】外观：白色半透明可倾倒浆体。 pH值: 6 ~ 7.5 稳定性：耐氧化剂、耐电解质。

贮存：在3 ~ 35摄氏度范围内并贮存于阴凉干燥处，保质期12个月。 【应用工艺】

一、印花前需确定牛仔布已进行退浆处理。（普洗即可）

二、该产品于开印前需与牛仔拔印粉进行混合调配。

三、根据实际需要加入耐拔涂料调整颜色即可作拔白或拔彩印花，参考配方如下：

	拔白	拔彩
牛仔拔印粉用量（%）	10	10
耐拔色浆	0	1 ~ 10克

牛仔拔印浆	fd-1: 90克	fd-2: 80 ~ 89克
合计	100克	100克

*印花后只需以170~180摄氏度焙烘2~3分钟或以170摄氏度压烫15~20秒即可。过热后拔白稍显黄，过水后即变成白色。【注意事项】

- 1.为了获得最佳的印花手感，印花时请注意刮印次数，建议印一次刮3~4刀即可；
- 2.在原浆中加入拔印粉后必须在10小时内用完，避免出现不稳定状况；
- 3.焙烘及压烫的时间和温度可根据布面干燥情况而定，烘干前最好为半干状态；
- 4.注意牛仔拔印粉不能与针织拔印粉接触，否则会引起燃烧造成危险！