

FTC自控相变节能材料多少钱一方

产品名称	FTC自控相变节能材料多少钱一方
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	13.00/袋
规格参数	品牌:华骏 型号:齐全 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

廊坊华骏保温材料有限公司历经30年的发展与壮大，现已形成生产、销售、施工配套服务为一体的SF憎水膨珠保温砂浆生产企业。公司总部设在素有京津走廊之称的廊坊高新技术开发区。公司占地面积19980平方米,主厂房面积4580平方米。公司主厂设在河北省大城县，2002年初投资1.3亿元人民币,建成了具有国内先进水平的SF憎水膨珠保温砂浆流水线，年产量95万立方米，公司由以前生产单一的SF憎水膨珠保温砂浆，发展到玻化微珠保温、FTC保温砂浆、无机保温砂浆等多种产品。其产品广泛应用于城市建筑、石油、化工、城市热网、船舶制造、机车制造、航空航天、空调器及空调机组、冰箱、机械制造等行业。

产品性能:

干表观密度 (kg/m³) 300 导热系数 (W/m²K) 0.065

湿表观密度 (kg/m³) 680 线性收缩率 (%) 0.3

抗压强度 (MPa) 0.30 抗拉强度 (MPa) 0.15

粘结强度 (MPa) 0.1 软化系数 0.60

凝结时间初凝 1.0 终凝 2.0

蓄热系数 (w/m².k) 0.9

施工工艺:

将需要保温的墙体清扫干净

将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀。

根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布点，每平方米不得少于一个。

涂抹保温层分2 - 3遍完成。一遍要求尽力压实，使其与墙体粘结牢固，并尽力做厚。待自然养护干燥3 - 4个小时后涂抹2 - 3遍，并找平压光。

滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内。

保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）

注意事项:

施工温度不应低于5℃，保温层固化干燥约2d后（用手掌按不动为宜），再进行防护面层的施工。

搅拌好的保温浆料必须在1h内用完，禁止使用过时灰。

通风干燥条件下贮存3个月，防雨、防潮、防晒。