

杭州欧标钢板20*2400*12000

产品名称	杭州欧标钢板20*2400*12000
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5040.00/吨
规格参数	牌号/材质:S355J0 冲击功强度:0度冲击、零下20度冲击、零下40度冲击 探伤标准:一级探伤
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

杭州欧标钢板20*2400*12000 欧标钢板S235JR:耳子特征：钢材辊缝两边或单边沿轧制方向过充满造成局部或连续的凸起状态。产生原因：成品前孔轧件来料大；进口导卫偏、松，轧件扶不正；轧辊轴向窜动；加热不均或温度过低；成品孔型磨损产生带有台阶的凸起。预防措施：合理控制加热炉温和半成品尺寸；严格导卫装置的调整；提高轧机预装精度；定时定量倒孔型。结疤特征：钢材表面呈块状或鱼鳞状大小不等、厚度不均、外形不规则的“舌头形”或“指甲形”疤痕。分闭合或不闭合；有根或无根。

欧标中厚板S275JR: 欧标美标钢板	2	2*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	4	4*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	6	6*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	8	8*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	10	10*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	12	12*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	14	14*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	16	16*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	18	18*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	20	20*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	22	22*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	24	24*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	25	25*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	26	26*2500*L	S235/275/355-A36/A572G

欧标美标钢板	28	28*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	30	30*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	32	32*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	35	35*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	36	36*2400*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	38	38*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	40	40*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	45	45*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	50	50*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	55	55*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	60	60*2500*L	S235/275/355-A36/A572G

欧标热轧卷板/开平板S355JR: S_{Sn}脱碳的作用得到确认，其原因是S_{bSn}的添加使C的扩散系数变小、脱碳受到。添加S_{Sn}的钢，喷丸后残余应力变大。为提高螺旋弹簧的疲劳特性，一般要对螺旋弹簧进行喷丸处理。但由于脱碳层的屈服强度显著下降，使喷丸处理赋予弹簧的残余应力显著变小。S_{bSn}添加钢从表层到0.2mm深度范围内，主应力方向的压缩残余应力为 600MPa ~ 800MPa，而无S_{bSn}钢的该值是 300MPa ~ 400MPa。