

X10CRMOVNB9-1不锈钢冷轧板 冷轧棒 冷轧管

产品名称	X10CRMOVNB9-1不锈钢冷轧板 冷轧棒 冷轧管
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

高合金锅炉钢X10CRMOVNB9-1,1.4903, X10CRWMOVNB9-2,1.4901, P91, P92用于电力行业的管材, 板材, 锻件和棒材, 符合EN 10216-2, EN 10088-1, EN 10302。1.4903化学成分: 碳 C: 0.08~0.12硅 Si: 0.20~0.50锰 Mn: 0.30~0.60磷 P: 0.020硫 S: 0.005铬 Cr: 8.00~9.50钼 Mo: 0.85-1.05钒 V: 0.18~0.25镍 Ni: 0.40铌 Nb: 0.06~0.10钛 Ti: 0.01铝 Al: 0.02氮 N: 0.03-0.07X10CrMoVNb9-1,1.4903 - 锅炉钢X10CrMoVNb9-1和等效的P91 / T91, F91是高合金种类, 设计用于在高温下工作, 具有马氏体结构。The most常见的无缝管, 棒, 片或锻造元件的形式用于生产安装, 管道, 锅炉和在540-580 的温度下运行的电力设备的其他部件。X10CrMoVNb9-1钢由于更好的机械性能, 抗蠕, 耐腐蚀性, 抗冲击性和热疲劳性而变得越来越流行。与众所周知的经过验证的锅炉种类相比, 由于铬, 钼和少量钒和铌的含量增加, 1.4903应归类为高合金耐热锅炉钢。与标准等级 (如14MoV6-3) 相比, 其价格肯定更高, 但随着价格, 使用寿命和更高的材料耐久性也会增加。X10CrMoVNb9-1,1.4903的一般属性: 拉伸强度, Rm: 620-850MPa屈服点, Re: > 450MPa伸长率, A: > 20%性模量E = 218GPa导热系数, : 14 W * m⁻¹ * K⁻¹线膨胀系数 : 10,9 * 10⁻⁶ K⁻¹X10CrMoVNb9-1,1.4903 - + NT条件下管道的机械性能拉伸强度, Rm: 630-830MPa屈服点, Re: > 450MPa纵向样品伸长率, A: > 19%抗冲击性, KV 20 : > 40J横向样本伸长率, A: > 17%抗冲击性, KV 20 : > 27J

X10CRMOVNB9-1 产品选购指南:

- 1.X10CRMOVNB9-1 材料价格按实际尺寸大小做报价。
- 2.X10CRMOVNB9-1 请告知店主你所需的长宽厚, 单位请用毫米标明。
- 3.X10CRMOVNB9-1 如需开具zengzhishui, 报价前请告知店主, 否则默认为未税价格。
- 4.X10CRMOVNB9-1 毛料是指表面有氧化皮, 四边为锯切 (a3、45#为氧气割)。
- 5.X10CRMOVNB9-1 光板是指铣床铣四边, 磨床磨两平面, 默认公差为正0.3mm至0.5mm。
- 6.X10CRMOVNB9-1 精板是指四边精铣, 磨床精磨两面, 默认公差为正0.02mm至0.05mm

7.X10CRMOVNB9-1 承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理

8.X10CRMOVNB9-1 运费按实际重量及地区作调整

9.X10CRMOVNB9-1 本店下单前请联系在线；