

韩国无石棉密封垫片 JIC6000 密封垫片

产品名称	韩国无石棉密封垫片 JIC6000 密封垫片
公司名称	南京瑞平德机电设备有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:韩国 3STAR 型号:JIC6000 材质:非石棉
公司地址	南京市浦口区沿江工业区浦洲路35号
联系电话	86-02558731856 13376081951

产品详情

韩国三星6000

压缩非石棉板材

韩国三星 6000

compressed non-asbestos sheet

特征 (characteristic)

本产品含有高质量的非石棉纤维(芳纶纤维)和耐油性橡胶(nbr),具有卓越的耐油性和密封性。

典型物理特性 (typical physical properties)

相关测试规格

测试项目

韩国三星6000

密度[g/cm³]

1.65

astm f152

拉伸强度横行纤维.psi[kg/cm²]

1990[140]

din 3535/6

透气性[ml/min]

0.35

astm f36j

压缩率[%]

9

复原率[%]

52

astm f146

浸泡5小时后的流体抵抗力

耐油性 astm # 3 油类(150)-厚度增加率[%] -拉伸强度缩减率[%]

523

耐燃料油性 astm 燃料b(20~30)

厚度增加率[%] 重量增加率[%]

58

astm f38

应力松弛率(%)

26

din 28090-1

密封性能[mg/sm]

0.044

din 52913

应力松弛率[%] 350 (175)/16hrs

* 物性测试厚度为 1.5mm,上述为代表性物理特性值.

颜色

青色 (红色印花)

橡胶

nbr

纤维

芳纶纤维

适用油体

水, 油类, 燃料, 食盐溶液, 弱酸碱

适用温度

最高. 662 (350)连续工作温度 : 428 (220)

适用压力

最大. 430 psi[30kg/cm²]

ph 范围

4-11上述各项均为常规值 , 不能保证每种情况下均能符合.请联系我们获得更详细的信息。

适用

热油和油气 : 低于 20kg/cm², 200 水, 碱, 食盐溶液 : 低于 30kg/cm², 200 有机溶剂 : 低于 20kg/cm², 150

标准尺寸

厚度

0.5 ~ 3.2[mm]

尺寸[mm]

1270 × 1270, 1270 × 2540 1270 × 3810, 1520 × 1520 2540 × 3810, 1520 × 3040

可根据客户要求生产上述标准尺寸的板材。 本产品获得韩国船级协会形式认证。 垫片设计数据

厚度 [mm]

垫片系数(m)

最小设计表面压力(y)

3.2

2.00

1600 psi [112kg/cm²]

1.6

2.75

3700 psi [260kg/cm²]

0.8

3.50

6500 psi [457kg/cm²]

警告： 最高使用温度与最大压力不能同时适用.超出规定范围使用本产品时，应与本公司技术部协商.严禁用与有毒、爆炸性的天然气管道上。用于水蒸气管道时，参照注意事项