

铁路隧道加固轨道胶泥

产品名称	铁路隧道加固轨道胶泥
公司名称	天津华千建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	天津市东丽区赵沽里工贸园区
联系电话	86-02258136632 15022497239

产品详情

轨道胶泥产品特点：1、早强高强：1天强度可达20mpa以上。

2、大流态：可填充全部空隙，满足二次灌浆的要求。3、无收缩：保证设备与基础之间紧密结合。

4、低温施工性：允许在-5℃气温下进行室外施工。

6、耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。

产品用途：联系电话：18920103848 13784880063张经理

1、港口、码头起重机轨道槽的灌浆。（轨道压板灌浆、底板、螺栓固定等）。

2、适用于各种机械、电气设备（重型设备、高精度磨床）一、二次灌浆。

3、用于铁路、公路、桥梁、隧道等工程中柱基、桩基、岩基以及轨枕螺栓的灌浆固定。执行标准

yb/t9261-1998 技术指标：施工要点：（一）基础处理和支模：1、混凝土基础表面凿毛、并将其清理干净。与轨道胶泥粘合在一起的构件（如钢垫板）将锈皮及油污等清除掉。

2、在浇灌轨道胶泥前4小时，对混凝土基础表面施于湿润，浇灌时不得有积水。

3、挡板应支设严密，防止漏浆。模板之间可以采用jt-401封缝胶封堵。（二）灌浆施工：

1、按照轨道胶泥重量的13~15%比例加水搅拌均匀。2、在搅拌桶内加入规定量的水后置入搅拌器，将一部分座浆料倒入桶内搅稀，再将余料倒入搅拌，时间从开始到结束宜控制在分钟左右。3、搅拌时，叶片应沿着桶周边上下左右缓慢移动，以使桶底和桶壁粘附的干料得以拌和；搅拌叶片不得提至座浆料液面之上，以免空气带入浆料内。4、搅拌好的轨道胶泥应及时浇灌。浇灌时，尽可能从一侧注入，以利排出底板与混凝土基础之间的空气。必要时，可采用竹片等工具导流。

浇灌开始后必须连续进行，不能间断。注意事项：现场使用时，严禁在胶泥中掺入任何外加剂、外掺剂。不得与其他厂家生产的类似产品混用，以确保工程质量。养护：

1、用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的轨道胶泥上，并洒水养护，每天2-6次。

2、养护温度应在15℃以上，养护期7天。若现场温度较低时可适当延长养护期。

3、冬季施工需采取保温措施。拆模：拆模应在浇灌完毕24小时后进行，拆模后仍继续养护。

包装及储运：包装规格为50kg±1kg，用复合纸袋内衬塑料袋包装。储存在干燥、阴凉处，在未经受潮保存下储存期为三个月。超期需复检，合格后才可使用。