X5NiCrTi26-15不锈钢厂家 圆棒 板材

产品名称	X5NiCrTi26-15不锈钢厂家 圆棒 板材
公司名称	上海威励金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

EN:X6NiCrTiMoVB25-15-2、X5NiCrTi26-15;美国标准:AISI660、UNS S66286;JIS:SUH660概述材料1.4 980是高温钢。在退火条件下,****奥氏体上有碳化物。在固化状态下,结构为奥氏体钢,碳化物和金属间相。由于固化的硬度和强度的增加而盐析。该钢的zui高使用温度约为700°C/1292°F。1.4980的典型产品是例如连接件,这些零件用于涡轮机结构。品种和使用状态耐高温钢和合金;热轧和锻制棒材、冷拉棒、冷墩线四、化学成分碳C: 0.08硅 Si: 1.00锰 Mn: 2.00硫 S: 0.025磷 P: 0.025铬 Cr:13.50~16.00镍 Ni:24.00~27.00钒 V:0.10~0.50钛 Ti:1.90~2.35钼 Mo:1.00~1.50硼 B:0.003~0.010五、物理化学性能密度g/cm3:7.92熔化温度:1371-1427 热处理工艺热处理 此钢可采用两种固溶处理制度,时效处理温度为704~730 时效时间为12~18h。1、900 *(1-2)h,水冷或油冷+730 *16h,空冷。2、980 *(1-2)h,水冷或油冷+730 *16h,空冷。加工性能及焊接工艺A.热加工 钢的热加工温度范围为927~1121 ,较佳热变形温度为1038~1120 ,其变形抗力稍大于1.4310型奥氏体不锈钢。B.冷加工 在固溶处理状态下,此钢可以进行满意的冷加工和冷成形,但较1.4404和1.4841钢硬,加工硬化速度亦较快。使用范围及用途1.4980主要应用于工业高温耐蚀部件,如发动机转轮、叶片、骨架、加力燃烧室部件和螺栓等。

X5NiCrTi26-15 为了满足对动轴承的性能的要求,对轴承钢材料提出了以下一些基本的性能要求:

- (1) X5NiCrTi26-15高的接触疲劳强度,
- (2) X5NiCrTi26-15热处理后应具有高的硬度或能满足轴承使用性能要求的硬度,
- (3) X5NiCrTi26-15高的耐磨性、低的摩擦系数,
- (4) X5NiCrTi26-15高的弹性ji限,
- (5) X5NiCrTi26-15良hao的冲击韧性和断裂韧性,
- (6) X5NiCrTi26-15良hao的尺寸稳定性,
- (7) X5NiCrTi26-15良hao的防锈性能,

(8)X5NiCrTi26-15良hao的冷、	热加工性能。