

光亮柔软剂OD299-3

产品名称	光亮柔软剂OD299-3
公司名称	广州欧帝化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州白云区太和镇大源村歧山西街22号
联系电话	86-02028027815 13570392869

产品详情

光亮柔软剂od299-3

【主要成分】嵌段型有机硅线型聚合物

示】

外观 无色透明微乳液

ph值（1%水溶液） 5.0-7.0

离子性 非/弱阳

溶解性 易溶于水

【性能及特点】

1. 柔软剂od299-3采用自由基聚合（atrp）技术研发的有机链通过定向耦合的方法制备成线性型嵌段共聚物。

2. 较宽pH值范围内 (pH : 3-11) 的稳定性。品质稳定，使用安全。
3. 在使用过程中完全不存在粘辊、粘缸、漂油、破乳等问题。可直接用染缸中，无硅油斑，回修染色不需要剥硅油。
4. 具有优良的配伍性，可与涂料，固色剂，增白剂配伍使用。可与耐久免烫树脂及有机氟类易去污整理剂同浴使用。
5. 柔软剂od299-3分子链具有液晶特性，赋予织物丝滑，不油腻，丰满丝质般的手感效果。具低黄变性，尤其适用于白/浅色织物上，光泽鲜艳透亮。
6. 具有一定的亲水性。

【适用范围】

适用于各种棉、丝光棉、吸湿排汗纤维、天丝、竹纤、人棉仿丝，木代尔、赋予纤维亲水丝软柔滑。

【使用方法】

1. 浸渍法

用量1.5-3.0% (o.w.f) ，室温下浸渍20-30min左右，然后脱水、烘干或定型。

2. 浸轧法：

用量一般20-40g/l，一浸一轧（或两浸两轧） 烘干或定型。

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

【包装与贮存】

125kg塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期12个月。

注意：本产品基于本公司现有的知识和经验编写而成，我们的建议仅供参考，客户在使用前先根据具体的条件试验，再确定最佳的用量工艺。