

弹性丙烯酸球场怎么做，多少钱

产品名称	弹性丙烯酸球场怎么做，多少钱
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	盛立体育:丙烯酸篮球场 新国标丙烯酸网球场:丙烯酸球场包工包料价格 丙烯酸球场材料厂家:丙烯酸球场
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

弹性丙烯酸球场

弹性丙烯酸球场施工工艺都在这里了

1、基础检查与处理：

检查基础的平整度，密实度，坡度。

清除基础表面及周边缝隙中的泥土，杂物。清除基础表面的污物，油渍。对基础个别超高部位用机械打磨平整，对基础局部凹陷部位进行修补找平。若是旧场地翻新，进场后首先要彻底产除破损的面层，然后用同类材料修补。对裂缝处开V型槽，然后灌注专用修补胶加固，找平。

弹性丙烯酸球场

2、酸洗：（或打磨）用清水湿润地面，用8%左右的稀盐酸清洗地面，然后用清洗水冲洗干净。

3、底涂：用底漆均匀滚涂于基面，用量视理场牢固度而定，一般用量约为0.078kg/m²，待干固后便可进行下一步施工。

4、填缝：待底漆固化后用可压缩发泡棉轻挤压进温度缝，一定要保证把温度缝密封填满不凸出；用填缝胶按比例搅拌好，分二至三次刮涂于缝内。

5、补积水：用水泥找平剂兑80-100目砂（1：1）搅拌均匀，找平积水处，找平后要求雨后30分钟积水不超过3mm即为合格。

6、刮涂找平层：用水泥找平剂兑80-100目砂（1：1）充分搅拌后，全场用刮耙刮涂一片。

7、涂刮弹性层：用（弹性料）：325号水泥 = 25：1.5（可加水调节施工稠度），以平刮板刮涂于基面，每道刮涂厚度不能超过1—2mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准（一般约8小时，具体视现场天气情况而定），直至刮涂到要求厚度为准。弹性层涂干固后，用磨机修整粗糙表面部分后再涂刮加强层。

8、涂刮找平层：用水泥找平剂：沙 = 1：0.5~0.8(可加水调节施工稠度)以平刮板刮涂一道，刮涂后表面要求平整光滑。

9、涂刮面层：用丙烯酸面漆：石英砂=1:0.8（可加水调节施工稠度），以平刮板刮涂一遍；等第一遍面漆干固以后，用滚筒滚涂第二遍面漆，水适量（不加石英砂）。

10、划线：按标准尺寸量度定位，用帆布线标出线条位置，然后而用美纹纸沿帆布线贴在球场上，用划线漆均匀用毛刷刷于两美纹纸之间，待涂料表干后把美纹纸撕掉即可。