

食品接触 PA612 瑞士EMS CR-9-HV 高粘度 柔韧性 定向薄膜 包装

产品名称	食品接触 PA612 瑞士EMS CR-9-HV 高粘度 柔韧性 定向薄膜 包装
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA612塑胶原料 型号:CR-9-HV 用途:定向薄膜 包装
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

食品接触 PA612 瑞士EMS CR-9-HV 高粘度 柔韧性 定向薄膜 包装

Grilon CR 9 HV

Polyamide 6/12 Copolymer

EMS-GRIVORY

产品说明：

Grilon CR 9 HV是一种Polyamide 6/12 Copolymer (Nylon 6/12)材料。该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:薄膜挤出、吹塑薄膜、挤出或流延薄膜。Grilon CR 9 HV的主要特性有:

通过 ROHS 认证

高粘度

共聚物

可接触食品

良好的柔韧性

典型应用领域包括:

电影

食品接触应用

包装

物性信息：

基本信息

共聚物

良好的柔韧性

食品接触的合规性

粘度，高

阻隔树脂
包装

薄膜

定向薄膜

流延薄膜
FDA 食品接触, 未评级

欧洲 食品接触, 未评级
RoHS 合规

清晰/透明

颗粒

薄膜挤出

吹塑薄膜

挤出

流延薄膜

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

用途

机构评级

RoHS 合规性

外观

形式

加工方法

多点数据

物理性能干燥调节后的单位制测试方法	1.10
溶化体积流率 (MVR) (275 ° C/5.0 kg)	30.0
吸水率	
饱和, 23 ° C	9.0
平衡, 23 ° C, 50% RH	2.0
机械性能干燥调节后的单位制测试方法	--
薄膜性能干燥调节后的单位制测试方法	
MD : 屈服	30.0
TD : 屈服	30.0
MD : 断裂	80.0
TD : 断裂	75.0
伸长率	
MD : 屈服	10

TD: 屈服 10

MD: 断裂 800

TD: 断裂 900

埃尔曼多夫抗撕强度

MD 20

TD 20

裤型撕裂耐性

MD 65.0

TD 65.0

水气透过率 (23 ° C, 85% RH) 15

氧气传输速率

23 ° C 1 55

23 ° C 2

75

二氧化碳传输速率

23 ° C 3

350

23 ° C 4

200

食品接触 PA612 瑞士EMS CR-9-HV 高粘度 柔韧性 定向薄膜 包装