

sus316j1L不锈钢带材 管材 规格

产品名称	sus316j1L不锈钢带材 管材 规格
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

一、s31673介绍：s31673在316J1基础上降低了碳含量，超低碳钢。比316J1耐晶间腐蚀性能好。此钢在H3PO4、H2SO4及有机酸等介质中具有良好的耐蚀性和耐晶间腐蚀性能，尤其在稀、中等浓度的H2SO4介质中具有较高的耐腐蚀性能。二、s31673应用和特性：s31673应用领域：主要用于制造耐H2SO4材料，也可用于作焊接结构件和管道、容器等。三、s31673相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS31683 022Cr18Ni14Mo2Cu2 00Cr18Ni14Mo2Cu2 sus316j1l s31673美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它 1.4449 x3crnimon18-12-3 四、s31673化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.030 1.00 2.00 0.045 0.030 17-19 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 12-16 1.20~2.75 ~ 1.00~2.50 余量 ~ ~ 五、s31673材质规格：热轧棒15~100mm，锻制棒：100mm~350mm，冷扎薄板0.05mm-4.0mm，热轧板：4mm~14mm，带2mm-10mm，各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、s31673物理性能：熔点/ 比热容/kJ/(kg.k) 0-100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10-6/k)100~500 电阻率/(.mm2/m)20 纵向性模量/GPa20 0.5 16.1-21.7 16~18.6 0.74 191密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.96 90 无 七、s31673力学性能：热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收缩率Z/% 1010~1150 快冷 480 205 40 60 八：s31673交货状态：s31673交货状态：棒材固溶处理，板材固溶酸洗。

在日趋激烈的市场竞争中，我们始终坚持以顾客满意为中心。引进优异的sus316j1L，并坚持亲切的质量服务让顾客满意，坚持“对客户负责就是对自己负责！为客户增值就是为自己增值！”的经营方针，走好每一步。

每一年，每一月，每一日，我们都努力做得更hao，以不辜负客户的信lai。信lai这个词概括了合作关系中，我们心目中*基本的因素，为我们铺设长期合作的道路。离开信lai，我们就不可能发展和取得成功。

公司创建以来，一批又一批的能工巧匠和专业人士为我们今天的业务版图奠定了坚实的基础。我们所积累的模具钢经销解决方案是好的。作为专业进口模具材料的销售者，我们以此为荣。

感谢所有的客户，您的支持与厚爱成就了公司的今天，让我们携手走向更hao的发展，更美的未来！