

PPS日本宝理1140A6 BK

产品名称	PPS日本宝理1140A6 BK
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PPS日本宝理代理商 型号:1140A6 BK 产地:日本
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

DURAFIDE 1140A6

Polyphenylene Sulfide

Polyplastics Co., Ltd.

40% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

DURAFIDE 1140A6是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为40% 玻璃纤维增强材料。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

高强度

物性信息：

基本编号

[E109088-218831](#)

[E109088-218832](#)

玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量

填料/增强材料

特性	高强度	
UL文件号	E109088	
形式	粒子	
部件标识代码 (ISO 11469)	>PPS-GF40	
物理性能额定值单位制测试方法		1.66
吸水率 (23 ° C, 24 hr)		0.040
机械性能额定值单位制测试方法		210
拉伸应变 (断裂)		1.9
弯曲模量		14000
弯曲应力		290
简支梁冲击强度		11
热性能额定值单位制测试方法		270
线形热膨胀系数		
流动		1.0E-5
横向		4.0E-5
电性能额定值单位制测试方法		5.0E+15
介电强度 (3.00 mm)		16

介电常数

1 kHz 4.20

1 MHz 4.20

耗散因数

1 kHz 1.0E-3

1 MHz 2.0E-3

耐电弧性 123

漏电起痕指数 125

可燃性等级 单位制测试方法 V-0

容积密度 单位制测试方法 260

补充信息 单位制测试方法 HF2000/HD9100