

丙烯酸改性有机硅树脂

产品名称	丙烯酸改性有机硅树脂
公司名称	深圳市吉鹏硅氟材料有限公司
价格	48.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗镇同乐街道池屋工业区五号
联系电话	13422871342

产品详情

丙烯酸改性有机硅树脂由深圳市吉鹏硅氟材料有限公司生产销售，胡开菊13422871342.

一、产品性能和用途:

该产品由苯基、甲基单体水解的硅醇与特种丙烯酸单体,经特殊工艺制备而成，兼具丙烯酸树脂和有机硅树脂的优点，具有优异的耐热性和耐候性能，并且附着力强，可低温固化。适用于调配各种系列的一、性能及用途

本品由苯基、甲基单体水解的硅醇与特种丙烯酸单体经特殊工艺制备而成，兼具丙烯酸树脂和有机硅树脂的优点，具有优异的耐热性和耐候性能，并且附着力强，可低温固化。适用于调配各种系列的耐高温涂料、耐候涂料以及h级有机硅绝缘漆等。

二、主要技术指标

项 目	指 标	试验方法
外 观	淡黄至浅褐色液体、允许有 乳白光、无机械杂质	gb1721

粘度 (涂-4杯, 25℃, s)	15 ~ 40	gb1723
固体含量 (150℃, 2h, %)	50 ± 1	gb1725
干燥时间 (200℃, h)	1.5	gb1728
耐热性 (250℃, 200h)	不起泡、不开裂	gb1735

三、包装及贮运

本品用200kg铁桶包装，贮存于阴凉干燥处，防止阳光直射，避免与酸、碱接触，按危险品贮运。

四、施工参考

- 1、本品在使用时应避免和酸、碱、有机盐、胺类接触，否则有加速固化、胶化等现象发生，从而影响制品性能。
- 2、所用稀释剂不得含水份、硫化物及其他杂质，否则将影响附着力、干性及其他性能。、耐候涂料以及h级有机硅绝缘漆等。

二、主要技术指标

项目	指标	试验方法
外观	淡黄至浅褐色液体、允许有乳白光、无机械杂质	gb1721

粘度 (涂-4杯,25 ,s)	15 ~ 40	gb1723
固体含量 (150 ,2h,) , %	50 ± 1	gb1725
干燥时间 (200 , h)	1.5	gb1728
耐热性 (250 , 200h)	不起泡、不开裂	gb1735

三、包装及贮运

本品用200kg铁桶包装，贮存于阴凉干燥处，防止阳光直射，避免与酸、碱接触，按危险品贮运。

四、施工参考

1、本品在使用时应避免和酸、碱、有机盐、胺类接触，否则有加速固化、胶化等现象发生，从而影响制品性能。

2、所用稀释剂不得含水份、硫化物及其他杂质，否则将影响附着力、干性及其他性能。