昆山硅胶色母

产品名称	昆山硅胶色母
公司名称	深圳市泰科科技有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道企坪樟企路57号
联系电话	0755-27520406 18676786314

产品详情

#1107	大红色			220	4	4	no	蓝光红，着色性好，透明性好，耐 性一般，但不耐紫外线，用于一般 高的杂件中着色，不推荐用在户外
#1109a	洋红色			400	8	5	yes	中性红，着色性一般，遮盖性好， ，耐温性非常好，在所有的产品中
#1110	洋红色			300	8	5	yes	中性洋红，着色性中等，遮盖性好 在大部分产品中都可以着色使用
#1111	洋红色			300	8	5	no	中性红，着色性一般，遮盖性好，

								，耐温性非常好，在大部分的产 ，但不用于双二四硫化体系产品
#1141	荧光红色			200	4	5	no	蓝光水红色，着色性差，透明性 艳，耐温性差，耐光性差，分散 着色只是提高产品的艳度
#1201	绯红色			180	4	5	no	黄光水红色，着色性差，透明性 艳，耐温性差，耐光性差，分散 着色只是提高产品的艳度
#1203	鲜橙色			300	8	5	no	红光橙，着色性好，遮盖性好， 耐光性很好，在大部分产品中都
#1205	橙色			200	4	5	yes	红光橙，着色性好，遮盖性好，
#1222a	柑色			240	7	5	yes	红光橙，着色性好，遮盖性好， 性一般，耐光性好，在大部分产 用
#1241	荧光橙色			180	4	5	yes	中性荧光橙，着色性差，透明性 艳，耐温性差，耐光性差，分散 着色中只是提高产品的艳度

#1242	荧光橙色			220	4	5	yes	中性荧光橙，着色力比#1241好，非常鲜艳，耐温性比#12141好，耐好，在产品中着色只是提高产品
#1320	钛黄			400	8	5	no	蓝光钛黄色，着色性较差，遮盖，耐温性好，耐光性好，在大部着色使用
#1327a	黄gr			240	4	5	yes	红光有机gr色，着色性好，遮盖耐温性一般，在大部分产品中都
#1329a	黄tgr			240	7	5	no	蓝光有机tgr黄色，着色性好，颜一般，耐光性好，在大部分产品用
#1330	中黄色			300	7	5	yes	红光有机中黄，着色性好，颜色，在大部分产品都可以着色使用。替代无机镉黄等颜色）
#1331	深黄色			200	7	5	yes	红光黄，着色性好，颜色鲜艳，大部分产品中都可以着色使用，温性较高的产品中着色使用
#1332	光黄色			180	4	5	yes	蓝光黄色，着色性一般，透明性

								耐温差，耐光性差，一般用于低 ，不能在要求耐温性较高的产品 力推荐

专门生产硅橡胶和硅树脂用的色母和色浆。采用色母和色浆可以避免直接使用色粉出现的不易称量、颜色偏差和分散不良等的缺陷。它是生产高档硅橡胶和硅树脂制品不可缺少的原料。

产品特点

1、稳定性：色母和色浆的原料均来源于国际著名公司，保证了颜色色相、色光、明度和饱和度等的高度稳定。

2、易分散：色母和色浆加工过程中采用了严格的细化工艺和配合了优异的分散剂，做到了在硬度极低的胶料中都具有极佳的分散性。

3、耐高温：颜料的耐高温性大大高于硅橡胶的成型加工温度（175°C），特殊规格经长时间二次硫化（200°C*4小时）后色相变化亦很小。

4、全面性：品种多样，色相齐全，根据三原色的配色原理可以配出涵盖所有可见光谱内的颜色。本公司还可以为客户开发和定制特殊要求颜色的色母。

5、系列化：本公司色母和色浆有普通用途硅橡胶色母、食品级硅橡胶色母、液体硅橡胶色浆、硅树脂色浆等多个系列化产品，适合客户不同的用途。