









## 昆山硅胶色母

产品名称	昆山硅胶色母
公司名称	深圳市泰科科技有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道企坪樟企路57号
联系电话	0755-27520406 18676786314

## 产品详情

#1107	大红色			220	4	4	no	蓝光红，着色性好，透明性好，遮盖性一般，但不耐紫外线，用于一些高的杂件中着色，不推荐用在户
#1109a	洋红色			400	8	5	yes	中性红，着色性一般，遮盖性好，耐高温非常好，在所有的产品
#1110	洋红色			300	8	5	yes	中性洋红，着色性中等，遮盖性在大部分产品中都可以着色使用
#1111	洋红色			300	8	5	no	中性红，着色性一般，遮盖性好

									，耐温性非常好，在大部分的产 ，但不用于双二四硫化体系产品
#1141	荧光红色			200	4	5	no		蓝光水红色，着色性差，透明性 艳，耐温性差，耐光性差，分散 着色只是提高产品的艳度
#1201	绯红色			180	4	5	no		黄光水红色，着色性差，透明性 艳，耐温性差，耐光性差，分散 着色只是提高产品的艳度
#1203	鲜橙色			300	8	5	no		红光橙，着色性好，遮盖性好， 耐光性很好，在大部分产品中都
#1205	橙色			200	4	5	yes		红光橙，着色性好，遮盖性好，
#1222a	柑色			240	7	5	yes		红光橙，着色性好，遮盖性好， 性一般，耐光性好，在大部分产 用
#1241	荧光橙色			180	4	5	yes		中性荧光橙，着色性差，透明性 艳，耐温性差，耐光性差，分散 着色中只是提高产品的艳度
									

#1242	荧光橙色			220	4	5	yes	中性荧光橙，着色力比#1241好，非常鲜艳，耐高温比#12141好，耐光性好，在产品中着色只是提高产品
#1320	钛黄			400	8	5	no	蓝光钛黄色，着色性较差，遮盖力一般，耐高温，耐光性好，在大部分产品中着色使用
#1327a	黄gr			240	4	5	yes	红光有机gr色，着色性好，遮盖力一般，耐高温一般，在大部分产品中都可以着色使用
#1329a	黄tgr			240	7	5	no	蓝光有机tgr黄色，着色性好，遮盖力一般，耐光性好，在大部分产品中都可以着色使用
#1330	中黄色			300	7	5	yes	红光有机中黄，着色性好，颜色鲜艳，在大部分产品都可以着色使用。（替代无机镉黄等颜色）
#1331	深黄色			200	7	5	yes	红光黄，着色性好，颜色鲜艳，在大部分产品中都可以着色使用，在耐高温性较高的产品中着色使用
#1332	光黄色			180	4	5	yes	蓝光黄色，着色性一般，透明性好



5、系列化：本公司色母和色浆有普通用途硅橡胶色母、食品级硅橡胶色母、液体硅橡胶色浆、硅树脂色浆等多个系列化产品，适合客户不同的用途。