零售1cr18ni9ti不锈钢棒

产品名称	零售1cr18ni9ti不锈钢棒
公司名称	潭春实业（上海）有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	
公司地址	青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢2层N区207室
联系电话	86-02167677729 18721790217

产品详情

1cr18ni9ti不锈钢规格

批发1cr18ni9ti不锈钢_零售1cr18ni9ti不锈钢合金_规格齐全_货量足

1cr18ni9ti不锈钢是什么材料1cr18ni9ti不锈钢合金_现货1cr18ni9ti不锈钢价格

1cr18ni9ti不锈钢圆棒1cr18ni9ti不锈钢焊条1cr18ni9ti不锈钢耐高温不锈钢板

1cr18ni9ti不锈钢带材 进口1cr18ni9ti不锈钢钢材1cr18ni9ti不锈钢标准1cr18ni9ti不锈钢无缝管

1cr18ni9ti不锈钢牌号1cr18ni9ti不锈钢圆钢1cr18ni9ti不锈钢生产1cr18ni9ti不锈钢性能

1cr18ni9ti不锈钢材质1cr18ni9ti不锈钢成分1cr18ni9ti不锈钢加工1cr18ni9ti不锈钢供应1cr18ni9ti不锈钢销售

1cr18ni9ti不锈钢密度1cr18ni9ti不锈钢薄板1cr18ni9ti不锈钢中厚板1cr18ni9ti不锈钢价格

1cr18ni9ti不锈钢合金-1cr18ni9ti不锈钢-1cr18ni9ti不锈钢||1cr18ni9ti不锈钢 成分|标准

牌号：1cr18ni9ti

不锈钢1cr18ni9ti就是普通的不锈钢。1cr18ni9ti是1铬18镍9钛，1、18、9分别代表各成分含量。是中国的不锈钢材料牌号。 一、化学成份： 碳 c ：≤0.12 硅 si：≤1.00 锰 mn：≤2.00 硫 s ：≤0.030 磷 p ：≤0.035 铬 cr：17.00～19.00 镍 ni：8.00～11.00 钛 ti：5(c%-0.02)～0.80 热处理规范及金相组织：

热处理规范：1)固溶920～1150°C快冷;2)根据需方要求可进行稳定化处理,
热处理温度为850～930°C,但必须在合同中注明。 金相组织：组织特征为奥氏体型。
交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。
二、机械性能 抗拉强度σb(mn/m2) >=550 屈服强度σs(mn/m2) >=200 伸长率δ5（%）〉=40
收缩率ψ（%）〉=55 硬度 ：≤187hb;≤90hrb;≤200hv
我国的1cr18ni9ti相当于美国aisi321,0cr18ni9相当于aisi304，1cr18ni9相当于302，0cr17ni12mo2相当于aisi316
如果用于700°C的高温，1cr18ni9ti 应该是可以胜任的，因为它既是奥氏体不锈钢，又是应用很广泛的奥氏体热强钢，不过最好不要超过750°C，其热处理为固溶处理，即加热至1000°C以上，保温一定时间
后水淬，再采用高于使用温度60~100°C做时效。 三、与0cr18ni9的区别
两者的含碳量不一样，1cr18ni9ti高。铬、镍的含量一样，分别是18%和9%。 这样的话，由于0cr18ni9含碳量低，强度较1cr18ni9ti低，耐腐蚀性比1cr18ni9ti好。但是由于1cr18ni9ti含有抗晶界腐蚀的钛，因此可以通过热处理提高它的抗晶界腐蚀能力。

常温常态下可以代用。

潭春实业（上海）有限公司优势特点：

1、强大的价格优势；因为我们是行业内很多世界知名品牌的直接合作商，在原料的进价成本上省去了很多不必要的费用。因此我们具备有强大的价格优势，广大客户可以用同等价格在上海潭春买到更出色的产品！

2、快捷的供货流程；在客户确认好订单，合同生效之后，一般都可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作，将客户所需的材料第一时间送达，想客户之所想急客户之所急！欢迎来电洽询【021-67677729】,索取最新技术资料，诚邀为您提供最满意的服务!

价格实惠，品质保证，一次不买您的错，二次不来我们的错，欢迎提供宝贵看法，有您的支撑才有我们的发展

售后服务、服务承诺：

(1)、为用户服务做到热情、周到。在办理业务中，不怠慢用户。

(2)、实行365天服务制，节假日与平时一样，照常办理业务、加工及装车发货。

(3)、积极帮助用户解决困难。用户在办理业务中遇到困难，须外部解决的主动协调；须内部解决的，及时解决，不推诿扯皮。

（感谢你抽出宝贵的时间游览本产品，你的满意，是我们的追求）

资料来源：潭春实业（上海）有限公司